


	Norm	Anforderung	Einheit	
<b>Produktbeschreibung</b>				
Oberflächenvergütung	-	-	-	PUR Protect
Nutzschicht	-	-	-	100 % Vinyl
Schaumträger	-	-	-	geschlossenzelliger Schaum
Gesamtdicke	EN ISO 24346	-	mm	4,5
Gewicht	EN ISO 23997	-	kg/m <sup>2</sup>	2,6
Bahnenlänge	EN ISO 24341	-	m	20,5 Standard
Bahnenbreite	EN ISO 24341	-	m	1,5
<b>Sporttechnische Eigenschaften</b>				
Kraftabbau	EN 14808	≥ 25	%	≤ 25
Vertikale Standardverformung	EN 14809	≤ 3,5	mm	≤ 3,5
Gleitreibungsbeiwert	EN 13036-4	80 to 110	-	80 - 110
Ballrückprall	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
<b>Technische Eigenschaften</b>				
Reibungsfestigkeit	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Schlag-und Stoßfestigkeit	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Druckfestigkeit	EN 1516	≤ 0,5	mm	≤ 0,5
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 22196	-	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmittel, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
<b>Klassifizierung</b>				
Brandverhalten	EN 13501-1	-	-	C <sub>fl</sub> -s1
<b>CE Kennzeichnung</b>				
	DOP-005-1006-A	-	-	Brandverhalten Kraftabbau Gleitreibungsbeiwert Reibungsfestigkeit