

Dossier F061521 - Document CEMATE/2 - Page 1/4

RAPPORT DE CLASSEMENT EUROPEEN DE REACTION AU FEU SELON LA NORME EUROPEENNE NF EN 13501-1

Organisme notifié par l'état français auprès de la Commission Européenne sous le numéro : 0071

Norme produit : NF EN 14041
Revêtements de sols résilients, textiles et stratifiés

N°F061521 - CEMATE/2

Matériau présenté par : GERFLOR
50 Cours de la République
69627 VILLEURBANNE Cedex

Marque commerciale : TARAFLEX BATECO

Usine de production : GERFLOR Tarare SNC.
43 Boulevard Garibaldi
69170 TARARE
FRANCE

Description sommaire : Revêtement de sol PVC

Date du rapport : 28 juin 2005

**La reproduction du présent document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Il comporte 4 pages.**

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boisaler - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP

1. INTRODUCTION

Le rapport de classement définit le classement européen aux produits conformément aux modalités de l'EN 13501-1.

2. DETAILS DES PRODUITS CLASSES

2.1. NATURE ET APPLICATION D'UTILISATION FINALE

Revêtement de sol à base de PVC composé d'une couche compact, en pose libre sur substrat en particules de bois

2.2. DESCRIPTION

Masse surfacique : (2040 ± 100) g

Epaisseur : (1.5 ± 0.2) mm

Coloris : divers

Ignifugation : par charge minérale

Suite du rapport page suivante

3. RAPPORT D'ESSAIS ET RESULTATS D'ESSAIS EN APPUI DU CLASSEMENT

3.1. RAPPORT D'ESSAIS

Nom du laboratoire	Nom du commanditaire	N°de référence du rapport d'essai	Méthode d'essai
LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS 29 av. Roger Hennequin 78197 TRAPPES CEDEX	GERFLOR 50 Cours de la République 69627 VILLEURBANNE Cedex	Dossier : F061521 CEMATE/1 Date des essais : 26/05/2005	Panneau radiant EN ISO 9239-1

3.2. RESULTATS D'ESSAIS POUR LES REVETEMENTS DE SOLS

Méthodes d'essais	Nombre d'essais	Paramètres	Résultats
EN ISO 9239-1 En pose libre sur support bois	1 TARAFLEX BATECO (4 épreuves)	Flux critique(kW/m ²) Fumée(% .min)	 8.97 175

Suite du rapport page suivante

4. CLASSEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION DIRECTE

4.1. CLASSEMENT

Comportement au feu	Production de fumée	Gouttelettes enflammées
B_{fl}	s1	

4.2. DOMAINE D'APPLICATION

Le classement est valable pour le produit cité en § 2.2 ou formulé de manière strictement identique dans le site de production cité.

Coloris : divers

Epaisseur : 1.5 mm environ

En pose libre sur supports bois et supports classés A1 et A2

5. LIMITATIONS

5.1. RESTRICTIONS SUR LA DUREE DE LA VALIDITE DU RAPPORT DE CLASSEMENT

Néant.

5.2. AVERTISSEMENT

Le présent document ne représente pas une approbation ou une certification type de produit.

Trappes, le 28 juin 2005


Le Chef de la Division
COMPORTEMENT AU FEU



Alain SAINRAT



Le Responsable Technique



Luc CHEVALIER