

报告编号：2020100612



170002020425



(2017)国认监认字(043)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

送检单位名称： 洁福地板（中国）有限公司

产品名称型号： 洁福同质透心PVC墙布
厚度1.0mm

检 验 类 别： 委托检验

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心



注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
6. 检验报告仅对受检样品负责。
7. “/”表示不适用。

单位名称：国家防火建筑材料质量监督检验中心
地 址：四川省成都市金牛区金科南路69号
邮政编码：610036
电 话：028-87516225， 87516226， 87516652
传 真：028-87516330
网 址：<http://www.fire-testing.net>
电子邮件：NFTC@fire-testing.net


National Center for Quality Supervision
and Testing of Fire Building Materials
Address:69 JinKe south Rd.,Jinniu District,
Chengdu,Sichuan,P.R.China
Post Code:610036
Tel:86 28 87516225, 87516226, 87516652
Fax:86 28 87516330
<http://www.fire-testing.net>
E-mail: NFTC@fire-testing.net

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号：2020100612

共 4 页 第 1 页

产品名称	洁福同质透心PVC墙布	型号规格	厚度1.0mm
委托单位	洁福地板（中国）有限公司	商 标	/
生产单位	洁福地板（中国）有限公司	检验类别	委托检验
送检单位	洁福地板（中国）有限公司	抽样基数	/
抽样单位	自送样	抽样日期	/
抽样地点	/	到样日期	2020.04.22
检验地点	本中心	检验日期	2020.05.09~2020.05.28
样品数量	1500mm×1000mm×1.0mm, 5块；1500mm×500mm×1.0mm, 5块；600mm×600mm×1.0mm, 1块；250mm×90mm×1.0mm, 6块	样品编号	2020100612
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	燃烧性能B ₁ 级适用项目		
检 验 结 论	<p>经检验，该制品所检项目符合燃烧性能B-s₂, d₀, t₀级的规定要求。</p> <p>按GB 8624-2012判定，该制品燃烧性能达到难燃B₁ (B-s₂, d₀, t₀) 级。</p> <p>(以下空白)</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (检验专用章) 检验专用章 签发日期： 2020 年 06 月 01 日 </div>		
备注	本报告仅对所承检项目负责。		

批准： 

审核： 

编制： 

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

报告编号：2020100612

共 4 页 第 2 页


序号	检验项目	检验方法	标准要求	检验结果	结论	
1	可燃性	GB/T 8626 -2007	≤ 150	45	合格	
			过滤纸 未被引燃	过滤纸 未被引燃		
2	单体 燃烧 性能	GB/T 20284 -2006	B 级	≤ 120	101	合格
			≤ 7.5	2.5		
			未达到试样 长翼边缘	未达到试样 长翼边缘		
			s2 级	≤ 180	14	符合
			≤ 200	78		
			d0 级	600s内无燃烧 滴落物 / 微粒	600s内无燃烧 滴落物 / 微粒	符合
3	烟气毒性等级	GB/T 20285 -2006	t0 级	达到ZA ₁ 级	ZA ₁ 级	符合
	以	下	空	白		
备注						

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验报告

报告编号：2020100612

共 4 页 第 3 页

生产单位	洁福地板（中国）有限公司		
地 址	江苏省常熟东南经济开发区		
邮政编码	215500		
联系电话	0512-52528766-3229	传 真	0512-52528766
产品说明： <p>该制品是由PVC、填充料，增塑剂等制作而成。制品厚度为1mm。</p> <p>（以上信息由送检单位提供）</p> <p>GB/T 20284-2006试样安装说明：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 按照GB/T 20284-2006第5.2.2.d)条规定，将试样粘接于基材表面，基材紧贴背板。2. 试样基材为受检方提供的硅酸钙板。3. 试样背板为厚12mm、密度900kg/m³的硅酸钙板。4. 试样受火面为制品表面。			
样品照片： 			
检验地点： 四川省都江堰市学府路358号。（以下空白）			
备注	本试验结果只与制品试样在特定试验条件下的性能相关，不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。		


国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验报告

报告编号：2020100612

共 4 页 第 4 页

GB/T 20284-2006试件照片



试验前的长翼



试验前的短翼



试验后的长翼



试验后的短翼