







	CARACTERISTIQUES PRODUIT			
	Standard	Exigences	Unité	Résultats
	<b>DESCRIPTION PRODUIT</b>			
Traitement de Surface	-	-	-	
Complexe de Surface	-	-	-	
Mousse	-	-	-	<b>CXP</b>
Epaisseur	EN ISO 24346	-	mm	
Poids	EN ISO 23997	-	kg/m <sup>2</sup>	3,7
Longueur	EN ISO 24341	-	m	20,5 Standard
Largeur	EN ISO 24341	-	m	1,5
	<b>PROPRIETES SPORTIVES</b>			
Absorption de chocs	EN 14808	≥ 25	%	
Deformation verticale	EN 14809	≤ 3,5	mm	≤ 3,5
Glissance	EN 13036-4	80 à 110	-	80 - 110
Rebond de balle	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
	<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>			
Résistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Résistance à l'impact	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Résistance au poinçonnement	EN 1516	≤ 0,5	mm	≤ 0,5
Isolation acoustique bruits de chocs	EN 712-2	-	dB	18
	<b>CLASSIFICATION</b>			
Activité anti-bactérienne (E.coli - S.aureus - MRSA) (1)	ISO 22196			> 99% ne favorise pas la prolifération
Feu	EN 13501-1	-	-	
	<b>DECLARATION DE PERFORMANCE</b>			
	DOP-1007-A	-	-	Feu Absorption de chocs Glissance Résistance à l'abrasion Résistance à la charge lourde
	<b>METHODE D'INSTALLATION</b>			
	<b>Recommandation GERFLOR</b>	<b>Unité</b>	<b>Résultat</b>	
Pose collée	Taux d'humidité du support	%	< 4,5% humidité	
Pose collée sur Sporisol		%	< 7,0% humidité	

(1) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections