





CHARAKTERISTIKA PRODUKTU				
	Norma	Požadavek	Jednotka	Hodnoty
POPIS PRODUKTU				
Povrchová úprava	-	-	-	PUR PROTECT
Složení povrchu	-	-	-	100% PVC
Rubová pěna	-	-	-	Hustá uzavřená pěna
Tloušťka	EN 428	-	mm	 4,5 mm
Hmotnost	EN 430	-	kg/m ²	2,6
Délka role	EN 426	-	bm	20.5
Šířka role	EN 426	-	bm	1,5
PARAMETRY PRO SPORT				
Absorpce nárazu	EN 14808	≥ 25	%	≤ 25
Vertikální deformace	EN 14809	≤ 3.5	mm	≤ 3.5
Zhodnocení energie	NF P 90 203	≥ 0.31	m/s	≥ 0.31
Protismykové vlastnosti (koeficient tření)	EN 13036-4	80 - 110	-	80 – 110
Odraz míče	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
Rychlost míče	UEFA	50 to 65	cm	-
TECHNICKÁ DATA				
Odolnost vůči oděru	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Odolnost vůči nárazu	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Odolnost vůči bodové deformaci	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5
KLASIFIKACE				
Reakce na oheň	EN 13501-1	-	-	 C _{fl} -s1
	POV č. xxx	-	-	Požární vlastnosti Absorpce nárazu Koefficient tření Odolnost vůči oděru Odolnost vůči valivé zátěži
METODY POKLÁDKY				
	Doporučení Gerflor		Jednotka	Hodnoty
Lepení: "Trvalá pokládká"	Vlhkost podkladu		%	< 4.5% vlhkost dle CCM
Instalace na Isolsport: "Odnímatelná"			%	< 7% vlhkost dle CCM
BAREVNICE				
				
Standardní role 20.5 bm				