





	PRODUKTOVÁ CHARAKTERISTIKA			
	Standart	Požadavek	Jednotka	Výsledek
POPIS PRODUKTU				
Povrchová úprava	-	-	-	 Protectsol
Složení povrchu	-	-	-	100% pur PVC
Pěna	-	-	-	 CXP
Tloušťka	EN ISO 24346	-	mm	3.7
Hmotnost	EN ISO 23997	-	kg/m ²	1.9
Délka	EN ISO 24341	-	lm	16
Šířka	EN ISO 24341	-	lm	1.5
SPORTOVNÍ VLASTNOSTI				
Šoková absorpce	EN 14808	≥ 25	%	-
Vertikální deformace	EN 14809	≤ 3.5	mm	≤ 2
Koeficient kluznosti	EN 13036-4	80 to 110	-	80 - 110
Odraz míče	EN 12235	≥ 90	%	-
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA				
Odolnost vůči oděru	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Odolnost vůči nárazu	EN 1517	≥ 8	N/m	-
Odolnost vůči otlakům	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5
KLASIFIKACE				
Oheň	EN 13501-1	-	-	
Antibakteriální aktivita (E. coli - S. aureus - MRSA) (1)	ISO 22196	-	-	> 99 % inhibice růstu
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH				
	DOP-005-1022-A	-	-	Oheň Koeficient kluznosti Odolnost vůči oděru
METODY POKLÁDKY				
	Doporučení GERFLOR	Jednotka	Výsledek	
Volná pokládka pomocí oboustranné lepící pásky	Na stávající podlahy (dřevěné podlahy, PVC a jiné..)	-	-	

(1) Správný postup při čištění je nejlepší metodou před vznikem různých infekcí