

CREATION 70 DESIGN

CREATION 70

DESCRIZIONE

Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2,50									2,50
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0,70									0,70
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	4100									3960
Formato	EN ISO 24342	mm	184 x 1219 chevron	184 x 1219	230 x 1500	76/152/228 x 914 Creation mix doghe	610 x 610	914 x 914	457 x 914	228 x 914	152/305/457 x 914 Creation mix piastre	208 x 1243
Numero doghe/piastre e m ² per scatola	-	-	14 / 3,14 m ² Chevron	15 / 3,36 m ²	9 / 3,11 m ²	8+8+8 / 3,34 m ² Creation mix doghe	9 / 3,35 m ²	5 / 4,18 m ²	9 / 3,76 m ²	17 / 3,54 m ²	4+4+4+3,34 m ² Creation mix piastre	14 / 3,62 m ²

CLASSIFICAZIONE

Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582									EN ISO 10582
Classificazione europea	EN ISO 10874	classe	34 - 43									34 - 43
Classificazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1									Bfl-s1
Potenziale di carica	EN 1815	kV	< 2									< 2
Scivolosità umida	DIN 51130	classe	R10									R10



CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'usura	EN 660,2	mm ³	≤ 2,0								
Gruppo di abrasione	QB 30	-	T								
Contenuto legante	EN ISO 10582	tipo	I								
Isolamento acustico rumori da impatto	EN ISO 717-2	dB	4								
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	76								
Stabilità dimensionale (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0,25								
Stabilità dimensionale (valore medio misurato)	-	%	≤ 0,10								
Impronta residua	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10								
Resistenza alle sedie con rotelle	ISO 4918	-	OK								
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25								
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6								
Trattamento superficiale	-	-	PUR+ Matt								
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK								

AMBIENTE/QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI

TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10								
Certificazione			Floorscore®								

MARCATURA CE

	EN 14041	-									
		-	