

DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2,5
Supporto	-	-	Telo di juta
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	3000
Larghezza dei teli	EN ISO 24341	cm	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341	m	20 - 31
Contenuto di materiali	98% materiali naturali (bio-based e minerali): olio di lino, farina di legno, resine, sughero, minerali, juta, di cui il 74% rapidamente rinnovabile. 100% riciclabile, contiene fino al 40% di materiale riciclato.		
CLASSIFICAZIONE			
Norma / specifiche del prodotto	-	-	EN ISO 24011
Classificazione europea	EN ISO 10874	classe	23 / 34 / 43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Cfl-s1*
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130	classe	R9
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	3 dB
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Impronta residua	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,15
Solidità alla luce	EN ISO 105 - B02	grado	≥6
Resistenza di dispersione elettrica	EN 1081	Ohm	$1 \times 10^6 \leq R \leq 1 \times 10^8$
Resistenza alla conduttività elettrica	EN 1815	kV	< 2,0
Resistenza alle sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Resistenza permeabilità al calore	EN 12667	m ² ,K/W	0,015
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,17
Trattamento superficiale	-	-	LPX
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	classe	OK
Azione batterio-statica (E. coli – S. aureus – MRSA)**	EN ISO 22196 (JIS Z 2801)	-	> 99,99% inibisce la crescita dopo 24 ore
CERTIFICAZIONI ED ETICHETTE			
    			
MARCATURA CE DI CONFORMITA'			
	EN 14041:2004 AC:2006	-	

* Incollato secondo certificazione.



A seconda dell'esposizione alla luce, il colore del prodotto può variare, a causa dell'ossidazione naturale del linoleum. Il processo è reversibile. Sugeriamo di esporre i campioni alla luce del sole per alcune ore prima di effettuare la scelta del colore finale