



	CARATTERISTICHE PRODOTTO			
	Norma	Requisito	Unità	Risultati
	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
Trattamento superficiale	-	-	-	Protacosol ^{TRIPLE ACTION}
Strato superficiale	-	-	-	100% PVC puro
Schiuma	-	-	-	CXP ^{COMFORT}
Spessore	EN ISO 24346	-	mm	3,7
Peso	EN ISO 23997	-	kg/m ²	1,9
Lunghezza	EN ISO 24341	-	ml	16
Larghezza	EN ISO 24341	-	ml	1,5
	CARATTERISTICHE SPORTIVE			
Capacità di ammortizzazione urti	EN 14808	≥ 25	%	-
Deformazione verticale	EN 14809	≤ 3,5	mm	≤ 2
Coefficiente allo scivolamento	EN 13036-4	Da 80 a 110	-	80 - 110
Rimbalzo palla	EN 12235	≥ 90	%	-
	CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Resistenza agli urti	EN 1517	≥ 8	N/m	-
Resistenza allo schiacciamento	EN 1516	≤ 0,5	mm	≤ 0,5
	CLASSIFICAZIONE			
Reazione al fuoco	EN 13501-1	-	-	
Azione batterio-statica (E. coli - S. aureus - MRSA) (1)	ISO 22196	-	-	> 99% inibisce la crescita
	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ			
	EN 14041	-	-	Coefficiente allo scivolamento Resistenza all'abrasione
	METODI DI INSTALLAZIONE			
	Raccomandazione di Gerflor	Unità	Risultati	
Installazione a posa libera con nastri biadesivi	Su sottofondi esistenti (pavimenti in legno, pavimenti in PVC, ...)	-	-	

(1) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la difesa più importante contro le infezioni.