

DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	3,45
Spessore strato d'usura	EN ISO 24340	mm	1,00
Peso	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	3005
Larghezza dei teli	EN ISO 24341	cm	100
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341	lm	20
CLASSIFICAZIONE			
Norma / specifiche del prodotto	-	-	EN ISO 11638
Classificazione europea	EN ISO 10874	classe	34 - 42
Isolamento acustico (rumore da impatto)	EN ISO 717-2	dB	17
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	<65
Reazione al fuoco	EN 13 501-1	classe	B <sub>fl</sub> -s1
Resistenza alla conduttività elettrica	EN 1815	kV	< 2
Antiscivolo	DIN 51130	Classe	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'usura	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	QB30	gruppo	T
Stabilità dimensionale (requisito)	EN ISO 23999	%	telo ≤ 0,40
Impronta residua (norma)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,20
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25
Impronta residua (valore medio misurato)	-	mm	~ 0,10
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento superficiale	-	-	Protecsol™
Impermeabilità	EN 13553	Allegato A	idoneo
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	classe	OK
Azione batterio-statica (E.coli – S. aureus – MRSA) **	ISO 22196	-	> 99% inibisce la crescita
Attività antivirale	ISO 21702		99,3% dopo 2 ore
AMBIENTE/QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi/m <sup>3</sup>	< 100
Certificazione	-	-	Floorscore®
MARCATURA CE DI CONFORMITA'			
	EN 14041	-	
		-	

\*\* L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la miglior difesa contro le infezioni