



**Rapport de classement de réaction au feu**  
*Classification report of reaction to fire performance*

**I. Introduction**

Le présent rapport de classement définit le classement attribué à Mural Revela conformément aux modes opératoires donnés dans la NF EN 13501-1 :2018 / *This classification report defines the classification assigned to Mural Revela according to the procedures given in NF EN 13501-1: 2018.*



**CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU**  
**CONFORMEMENT A NF EN 13501-1: 2018**  
***CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE PERFORMANCE***  
***ACCORDING TO NF EN 13501-1: 2018***

**Commanditaire:** **GERFLOR**  
**Sponsor:** ZI du Bois des Lots  
26130 Saint Paul Trois Châteaux  
France

**Etabli par:** **CREPIM**  
**Established by :** Rue Christophe Colomb  
Parc de la Porte Nord  
62700 Bruay-la-Buissière  
FRANCE

**Nom du produit:** Mural Revela / *Mural Revela*  
**Product name:**

**N° de rapport de classement:** DO-23-4532\B-R1  
**Classification report number:**

**Numéro d'émission:** 1  
**Issue number:**

**Date de validité:** 5 ans à compter de / *5 years as from 30/01/2023*  
**Date of issue:**



## 2. Détails du produit classé / *Details of classified product*

### 2.1 Généralités / *General*

Le produit Mural Revela est défini comme Revêtement mural décoratif

*The product Mural Revela is defined as Decorative wall-covering*

### 2.2 Description du produit / *Product description*

Le produit Mural Revela est décrit ci-dessous ou est décrit dans les rapports d'essais fournis en appui du classement détaillé en 3.1.

*The product Mural Revela is fully described below or is fully described in the tests reports provided in support of classification listed in Clause 3.1.*

#### Description du produit / *Product description:*

Revêtement mural décoratif composé d'un support PVC rigide (4,4mm + 0,5mm) avec film décor (0,07mm) et vernis PUR de finition (0,03mm) / *Decorative wall cladding consisting of a rigid PVC substrate (4,4mm + 0,5mm) with decorative film (0,07mm) and PUR lacquer finish (0,03mm)*

Epaisseur du produit / *Thickness: 5 mm (déclarée par le client / Declared by sponsor)*

Masse surfacique du produit / *Surface density: 7,24 kg/m<sup>2</sup> (déclarée par le client / Declared by sponsor)*

Masse volumique du produit / *Density : 1448 kg/m<sup>3</sup> (calculée par le laboratoire / calculated by the laboratory)*

Date d'échantillonnage / *Date of sampling: 22/12/2022*

Couleur / *Color : noir / beige / blanc / black / beige / white*

Face exposée / *Exposed face : Face panneau / Front panel*

Substrat / *Substrate : Plaque de plâtre cartonné 13mm 700kg/m<sup>3</sup> / Plasterboard 13mm 700kg/m<sup>3</sup>*

Mode de fixation / *Mounting method : Collé avec un joint vertical à l'aide d'un adhésif polymère MS en cartouche appliqué à 300g/m<sup>2</sup>. / Glued with vertical joint using MS polymer adhesive in cartridge applied at 300g/m<sup>2</sup>.*

### 3. Rapports et résultats à l'appui de ce classement / Reports and results in support of classification

#### 3.1 Rapports / Reports

Nom du laboratoire <i>Name of laboratory</i>	Nom du commanditaire <i>Name of sponsor</i>	N° de réf. du rapport <i>Reports ref. number</i>	Méthode d'essai et date Règles du domaine d'application et date <i>Test method and date / Rules of scope and date</i>
CREPIM	GERFLOR	DO-23-4532\B-R1	NF EN ISO 11925-2 : 2020
CREPIM	GERFLOR		NF EN 13823+A1 : 2022

#### 3.2 Résultats d'essais / Test results

Méthode d'essai <i>Test methods</i>	Paramètre <i>Parameter</i>	Nombre d'essais a) <i>Number of test a)</i>	Résultats / Results	
			Paramètre continu – moyenne (m) <i>Continuous parameter – average (m)</i>	Conformité aux paramètres <i>Compliance with parameters</i>
NF EN ISO 11925-2	Atteinte du repère à 150 mm <i>Reaching of the mark at 150 mm</i>	6 essais "application bord" et 6 essais "application surface" 6 tests "edge application" and 6 tests "surface application"	-	Conforme <i>Compliant</i>
	Inflammation du papier filtre <i>Ignition of filter paper</i>		-	Conforme <i>Compliant</i>
NF EN 13823+A1	FIGRA (0,2 MJ) (W/s)	3 essais 3 tests	526,6	-
	FIGRA (0,4 MJ) (W/s)		526,6	-
	Propagation de la flamme jusqu'au bord de l'éprouvette <i>Lateral spread of flame until the end of sample</i>		-	Conforme <i>Compliant</i>
	THR 600s (MJ)		13,6	-
	SMOGRA (m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> )		101,3	-
	TSP 600s (m <sup>2</sup> )		296,8	-
	Gouttelettes / particules enflammées <i>Flaming droplets / particles</i>		-	Conforme <i>Compliant</i>

a) Non applicable à l'application étendue / *Not applicable to the extended application*

(-) : signifie non applicable, means non applicable.

### 4. Classement et champ d'application / Classification and field of application

#### 4.1 Référence du classement / Reference of classification

Le présent classement a été effectué conformément à la norme NF EN 13501-1 : 2018.

*This classification has been carried out in accordance with NF EN 13501-1: 2018.*

## 4.2 Classement / Classification

Le produit, Mural Revela, en fonction de son comportement au feu, est classé / *The product, Mural Revela, based on its reaction to fire behavior, is classified: D.*

Le classement complémentaire en relation avec la production de fumée est / *Complementary classification in relation to smoke production is: s3.*

Le classement complémentaire en relation avec les gouttelettes/particules enflammées est / *Complementary classification in relation to fall of flaming droplets/particles is: d0.*

Le format du classement de réaction au feu pour les produits de construction, à l'exception des revêtements de sol et des produits d'isolation thermique pour conduites linéaires est / *The format of the reaction to fire classification for construction products excluding flooring and linear pipe thermal insulation products is:*

<b>Comportement au feu</b> <i>Fire behaviour</i>		<b>Production de fumée</b> <i>Smoke production</i>			<b>Gouttelettes enflammées</b> <i>Flaming droplets</i>	
<b>D</b>	-	<b>s</b>	<b>3</b>	,	<b>d</b>	<b>0</b>

**Autrement dit / In other words, D – s3, d0**

<b>Classement de réaction au feu / Reaction to fire classification :</b>	<b>D-s3,d0</b>
--	----------------

## 4.3 Champ d'application / Field of application:

Le présent classement est valable pour les paramètres suivants liés au produit / *The classification is valid for the following product parameters :*

Composition : Aucune variation autorisée / *No variation allowed*

Épaisseur / *Thickness:* 5 mm

Masse surfacique / *Surface density:* 7,24 kg/m<sup>2</sup>

Masse volumique / *Density :* 1448 kg/m<sup>3</sup>

Face exposée / *Exposed face :* Face panneau / *Front panel*

Couleur / *Color :* Toutes / *Any*



Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finale suivantes / *The classification is valid for the following end-use condition:*

Support / *Substrate* : Plaque de plâtre cartonné 13mm 700kg/m<sup>3</sup> et tous les substrats d'utilisation finale classés A1 et A2-s1,d0 de densité supérieure à 525 kg/m<sup>3</sup> / *Used over a Plasterboard 13mm 700kg/m<sup>3</sup> and all substrates classified A1 and A2-s1, d0 which density is superior to 525 kg/m<sup>3</sup>.*

Fixation / *Mounting method*: Collé avec un joint vertical à l'aide d'un adhésif polymère MS en cartouche appliqué à 300g/m<sup>2</sup>. / *Glued with vertical joint using MS polymer adhesive in cartridge applied at 300g/m<sup>2</sup>.*

## **5. Restrictions / Limitations**

Le présent document de classement ne constitue ni une approbation de type ni une certification du produit.

*This classification document does not represent type of approval or certification of the product.*

### **Signé**

Signature de la personne qui effectue le classement  
*Signature of the person who realize the classification*

Thomas TURF  
Ingénieur praticien  
*Test engineer*

### **Approuvé**

signature de la personne autorisant le présent rapport  
*Signature of the person who authorize the report*

Skander KHELIFI  
Responsable Technique  
*Technical Manager*

## Rapport N° / Report N° DO-23-4532\B-R1 émis le / edited the 30/01/2023

### Résultats suivant / Results according to NF EN ISO 11925-2 A : 2020

<b>Date de réception / Reception Date :</b>	11/01/2023
<b>Date de l'essai / Test date :</b>	27/01/2023
<b>Conditionnement / Conditioning :</b>	23 ± 2 °C, 50 ± 5 % HR conformément à / according to EN 13238
<b>Dimension des échantillons / Samples dimensions (mm) :</b>	250 mm x 90 mm
<b>Epaisseur / Thickness (mm) :</b>	5

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation / COFRAC accreditation attests competence of the laboratories for the only tests covered by the accreditation

<b>Temps d'exposition / Exposition time (s)</b>
30

Echantillons	Sens / Direction	Attaque de flamme / Flame attack	Inflammation / Ignition ?	La flamme atteint 150mm / Flame reached 150mm marker?	Temps pour atteindre 150mm / Time to reach 150mm marker (s)?	Inflammation du papier filtre / Filter paper ignition?
Echantillon / Sample 01	NA	Bord / Edge	Non / No	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 02	NA	Bord / Edge	Non / No	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 03	NA	Bord / Edge	Non / No	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 04	NA	Bord / Edge	Non / No	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 05	NA	Bord / Edge	Non / No	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 06	NA	Bord / Edge	Non / No	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 07	NA	Surface	Non / No	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 08	NA	Surface	Non / No	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 09	NA	Surface	Non / No	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 10	NA	Surface	Non / No	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 11	NA	Surface	Non / No	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 12	NA	Surface	Non / No	Non / No	NA	Non / No

<b>Observations / Remarks :</b>	/
---------------------------------	---

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais. Le rapport d'essai ne concerne que l'objet soumis à l'essai. Ces résultats d'essais rendent compte du comportement des éprouvettes d'un matériau soumis à des conditions spécifiques d'essai; ils ne prétendent pas représenter le seul critère d'évaluation du danger potentiel de contribution à l'incendie que présente le produit dans les conditions d'utilisation. / Attention is drawn to the fact that the results obtained with the sample that is the subject of this test report cannot be generalized without justification of the representativity of the samples and tests. The test report only concerns the object under test. These test results account for the behavior of specimens of a material subject to specific test conditions; they do not purport to represent the only criterion for assessing the potential fire hazard posed by the product under the conditions of use

<b>Responsable de l'Essai / Test Officer :</b>	Quentin ROUSSEL
<b>Responsable Technique / Technical Manager :</b>	Skander KHELIFI

## Rapport N° / Report N° DO-23-4532\B-R1 émis le / edited the 30/01/2023

### Résultats suivant / Results according to NF EN 13823+A1 : 2022

Date de réception / Reception Date :	11/01/2023
Date de l'essai / Test date :	25/01/2023
Conditionnement / Conditioning :	23 ± 2 °C, 50 ± 5 % HR conformément à / according to EN 13238
Dimension des échantillons / Samples dimensions (mm) :	495 mm x 1500 mm et/and 1000 mm x 1500 mm
Epaisseur / Thickness (mm) :	5

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation / COFRAC accreditation attests competence of the laboratories for the only tests covered by the accreditation





	Essai / Test 1	Essai / Test 2	Essai / Test 3	Moyenne / Average
FIGRA0,2MJ (W/s)	584,8	642,6	352,4	526,6
FIGRA0,4MJ (W/s)	584,8	642,6	352,4	526,6
THR600s (MJ)	14,7	13,8	12,3	13,6
SMOGRA (m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> )	105,9	131,1	66,9	101,3
TSP600s (m <sup>2</sup> )	332,8	310,1	247,4	296,8
Propagation jusqu'au bord / Flame spread to the edge	Non/No	Non/No	Non/No	/
Chûte de débris enflammés ≤ 10s / Flamming drops ≤ 10s	Non/No	Non/No	Non/No	/
Chûte de débris enflammés >10s / Flamming drops > 10s	Non/No	Non/No	Non/No	/
Chute de l'éprouvette / Collapse of specimen	Non/No	Non/No	Non/No	/



Observations / Remarks :	/
--------------------------	---

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais. Le rapport d'essai ne concerne que l'objet soumis à l'essai. Ces résultats d'essais rendent compte du comportement des éprouvettes d'un matériau soumis à des conditions spécifiques d'essai; ils ne prétendent pas représenter le seul critère d'évaluation du danger potentiel de contribution à l'incendie que présente le produit dans les conditions d'utilisation. / Attention is drawn to the fact that the results obtained with the sample that is the subject of this test report cannot be generalized without justification of the representativity of the samples and tests. The test report only concerns the object under test. These test results account for the behavior of specimens of a material subject to specific test conditions; they do not purport to represent the only criterion for assessing the potential fire hazard posed by the product under the conditions of use



Responsable de l'Essai / Test Officer :	Quentin ROUSSEL
Responsable Technique / Technical Manager :	Skander KHELIFI

## Annexe / Appendix 1 : Graphiques / Graphics





## Annexe / Appendix 2 : Photos / Pictures



**Fin du rapport / End of report**