




|  | | TARASAFE DESIGN | |
|---|---|------------------------|--|
| BESCHREIBUNG | | | |
| Gesamtdicke | EN ISO 24346 | mm | 2,0 |
| Dicke der Nutzschicht | EN ISO 24340 | mm | 0,8 |
| Flächengewicht | EN ISO 23997 | g/m ² | 2435 |
| Bahnenbreite | EN ISO 24341 | cm | 200 |
| Bahnenlänge | EN ISO 24341 | m | 20 |
| KLASSIFIZIERUNG | | | |
| Produkt-Norm | - | - | ISO 10582 / EN 13845 |
| Europäische Klassifizierung | EN ISO 10874 | Klasse | 34-43 |
| Brandverhalten | EN 13 501-1 | Klasse | B _{f1} -s1 |
| Begehaufladung | EN 1815 | kV | < 2 |
| Rutschhemmung | EN 16165 Anhang B / BGR 181 (DIN 51130) | Klasse | R10 |
| Rutschhemmung - nassbelastete Barfußbereiche | EN 16165 Anhang A (DIN 51097) | Klasse | B |
| Rutschhemmung | EN 13845 - Anhang C | Klasse | Esf - Esb |
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | | |
| Bindemittelgehalt | ISO 10582 | Typ | I |
| Maßstabilität | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,40 |
| Resteindruck (Norm) Resteindruck (durchschnittl. Messwert) | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,10 ca. 0,03 |
| Stuhlrolleneignung | ISO 4918 | - | ja, Typ W |
| Wärmeleitfähigkeit | EN ISO 10456 | W/(mK) | 0,25 |
| Lichtechtheit | EN 20 105 - B02 | Stufe | ≥ 6 |
| Wasserdichtheit | EN 13553 Anhang A | - | wasserdicht |
| Verhalten gegenüber Chemikalien | EN ISO 26987 | - | Beständig gegenüber Haushaltschemikalien und nicht färbenden, verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung |
| Antibakterielle Aktivität (E.coli - S.aureus - MRSA) ⁽¹⁾ | ISO 22196 | - | > 99 % wachstumshemmend |
| Oberflächenvergütung | - | - | SparClean® |
| UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT | | | |
| TVOC (28 Tage) | ISO 16000-6 | µg/m ³ | < 100 |
| Zertifikat | - | - | Floorscore® |
| CE KENNZEICHNUNG | | | |
|  | EN 14 041 | |  |

⁽¹⁾ Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen.