

DESCRIPCIÓN	CREACIÓN 70 DISEÑO											CREACIÓN 70
Espesor total	EN ISO 24346	mm	2.50									2.50
	ASTM F386	pulgada	0.1									0.1
Espesor de la capa de desgaste	EN ISO 24340	mm	0.70									0.70
	ASTM F410	pulgada	0.03									0.03
Peso	EN ISO 23997	g/m	4100									3960
Talla	EN ISO 24342	mm	184x1219 chevron	184x1219	230x1500	76/152/228 X914 Mezclar tablas	610x610	914x914	457x914	228x914	152/305/457 X914 Azulejos mixtos	208x1243
	ASTM F 536	pulgada	7.25"x48" chevron	7.25"x48"	9"x59"	3"16"/9" X36" Mezclar tablas	24"x24"	36"x36"	18"x36"	9"x36"	6"/12"/18" X36" Azulejos mixtos	8.2"x48.9"
Número de planchas / baldosas y m2 por caja	-	-	14 / 3,14 m ² chevron	15 / 3.36 m ²	9 / 3.11 m ²	8+8+8 / 3,34 m ² Tablones mixtos	9 / 3.35 m ²	5 / 4.18 m ²	9 / 3.76 m ²	17 / 3.54 m ²	4+4+4 3,34 m ² Azulejos mixtos	14 / 3.62 m ²
CLASIFICACIÓN												
Norma/Especificación del producto	-	-	EN ISO 10582									
	ASTM F 1700	-	Clase III Tipo B									
Clasificación europea	EN ISO 10874	clase	34 - 43									
Clasificación al fuego	EN 13 501-1	clase	Bfl-s1									
Propensión eléctrica estática	EN 1815	kV	< 2									
Resistencia al deslizamiento en mojado	DIN 51130	clase	R10									
PRESTACIONES												
Resistencia al desgaste	EN 660.2	mm ³	< 2.0									
Grupo Wear	-	grupo	T									
Tipo Contenido aglutinante	ISO 10582	tipo	I									
Impacto en la habitación	NF S 31074	dB	76									
Aislamiento acústico de impacto	EN ISO 717-2	dB	4									
Estabilidad dimensional (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25									
Estabilidad dimensional (media valor medido)	-	%	≤ 0.10									
Indentación residual	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10									
Prueba de la silla Castor	ISO 4918	-	OK									
Conductividad térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25									
Solidez del color	ES 20 105 - B02	grado	≥ 6									
Tratamiento de superficies	-	-	PUR+Matt									
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987		OK									
MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR												
TVOC después de 28 días	ISO 16000-6	µg/ m3	< 10									
Certificación	-	-	Floorscore									
MARCADO CE												



EN 14041

