

**DESCRIPTION 规格**

Total Thickness 总厚度	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4		
Thickness of the wearlayer 耐磨层厚度	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.3		
Weight 重量	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	7890		
Size 尺寸	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	178x1219	228x1492	457x914
Number of planks /tiles and sqm per box 片装数量/平米数 每箱	-	-	7 / 1.52m <sup>2</sup>	5 / 1.70 m <sup>2</sup>	5 / 2.09m <sup>2</sup>

**CLASSIFICATION 类别**

Norm/Product Specification 产品规范	-	-	EN ISO 10582		
European Classification 产品分级	EN ISO 10874 (EN 685)	class	23 - 31		
Fire Rating 防火等级	EN 13 501-1	class	Bfl-s1		
	GB 8624-2012	class	B <sub>1</sub> (B-s <sub>1</sub> ,t <sub>0</sub> )		
Toxic testing 有毒有害物质检测	GB 18586 - 2001	-	合格		
Slip Resistance Wet 防湿滑性	DIN EN 16165	class	R10		

**PERFORMANCES**

Type binder content 粘合剂等级	EN ISO 10582	type	I		
Impact sound insulation 隔音(隔声)性能	EN ISO 717-2	dB	4		
Dimensional stability (norm) 尺寸稳定性	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15		
Dimensional stability (average measured value) 尺寸稳定性 (测量值)	EN ISO 23999 (EN 434)	%	0.1		
Residual Indentation 残余凹陷度	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10		
Castor chair test 椅子脚轮测试	ISO 4918 (EN 425)	-	OK		
Colour Fastness 颜色稳定性	ISO 105 - B02	degree	≥ 6		
Surface Treatment 特殊维护处理	-	-	PUR+ MATT		
Chemical Products Resistance 抗化学品性	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK		

**ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY**

TVOC after 28 days 28天后TVOC排放量	ISO 16000-6	µg/ m3	< 100		
--------------------------------	-------------	--------	-------	--	--

**CE MARKING**

	EN 14041				
---	----------	--	---	--	--