

<b>ESTRUCTURA</b>			
Espesor total	EN ISO 24346	mm	4.0
Capa de fondo	-	-	Base de espuma
Grosor de la capa base	EN ISO 24340	mm	1.5
Peso	EN ISO 23997	gsm	3500
Anchura de las tiras	EN ISO 24341	cm	200*
Longitud de las tiras	EN ISO 24341	ml	20 - 31*
Composición	98% de materias primas naturales (de origen biológico y mineral): aceite de linaza, polvo de madera, resina, corcho, relleno mineral, yute, 76% de los cuales son rápidamente renovables. 100% reciclable, contiene hasta un 40% de materiales reciclados.		
<b>CLASIFICACIÓN</b>			
Norma / Especificación del producto	-	-	ES 686
Clasificación europea	EN ISO 10874	clase	23 / 33 / 41
Locales de la UPEC	-	-	Para uso en locales U4 P3 E1/2 C2
Reacción al fuego	EN 13501-1	clase	Cfl-s1**
Resbaladizo	DIN 51130 - BGR 181	clase	R9
Reducción del ruido de impacto	EN ISO 717-2	dB	19 dB
<b>RENDIMIENTO</b>			
Punzonado permanente estático	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.30
Resistencia a la luz	ES ISO 105 - B02	grado	≥6
Resistencia del punto de contacto	VDE 0100	kOhm	>200
Potencial de carga	EN 1815	kV	app. 2.0
Comprobación de la silla de ruedas (tipo W)	ISO 4918	-	Adecuado
Resistencia térmica	EN 12667	M²,K/W	0.044
Conductividad térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.0937
Tratamiento de superficies	-	-	Neocare
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	clase	OK
Actividad antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA)*** (E. coli - S. aureus - MRSA)*** (E. coli - S. aureus - MRSA)	EN ISO 22196 (JIS Z 2801)	-	> 99,99 % no favorece la proliferación tras 24 horas
Actividad antivírica (coronavirus humanos)** (coronavirus humanos)** (coronavirus humanos)** (coronavirus humanos)**	ISO 21702	-	> 98,65 % actividad virucida después de 5h
<b>CALIDAD DEL AIRE INTERIOR</b>			
TVOC después de 28 días	EN 16515	µg/m³ (Microgramos)	< 10
<b>ECONOMÍA CIRCULAR</b>			
Certificación	De la cuna a la cuna	-	Bronce
<b>CERTIFICADOS Y ETIQUETAS</b>			
      			
<b>MARCADO CE</b>			
	EN 14041 : 2004 CA: 2006	-	   

\* Tamaño de las tiras: 1,96m x 18-291m para código de producto SRP R899/R904/R906/R908/R909/R910/R921

\*\* Pegado según certificado.

\*\*\* El cumplimiento de los protocolos de mantenimiento de los suelos es la mejor garantía contra las infecciones.

Números DOP disponibles en su sucursal local...



Dependiendo de la exposición a la luz, el color del producto puede variar de b i d o al proceso de oxidación natural del linóleo. Este proceso es reversible.

Recomendamos exponer las muestras a la luz solar durante varias horas antes de elegir el color definitivo.

neo care™

