




Température ambiante  
Mini : 10° C



Température du support  
Mini : 10° C

Antes de iniciar a revisão, é aconselhável examinar e, se necessário, resolver eventuais problemas visuais. Em caso de defeitos visuais, é favor informar a GERFLOR e não iniciar os trabalhos sem o seu consentimento.

## 1. ESCOLHA DO TRATAMENTO ARTICULAR

(Baseado no NF DTU 53.12 e complementado com as recomendações do GERFLOR).

Para áreas classificadas como U3 ou U4, a GERFLOR recomenda água quente. Para áreas classificadas como U2S, a GERFLOR recomenda água fria.

	SUPORTE DE BASE PARA ROLAMENTOS HIDRÁULICOS					APOIO A MADEIRA			
	P2/P3	P2		P3		P2		P3	
Tipo de revestimento	E1	E2	E3	E2	E3	E1	E2	E1	E2
A	sc	sc	sc+	sc	sc+	sc	sc+	sc	sc+
B	jv, sf, sc	sf, sc	sc+	sf, sc	sc+	sf, sc	sc+	sf, sc	sc+
C	jv, sf	sf, sc	sc+			sf	sc+		

**A :** Protectores solares homogêneos à base de policloreto de vinilo e PVC (ISO 10581) (ex.: NF EN 649)  
PVC cloreto de polivinilo clorado (ISO 10582) (ex.: NF EN 649)

**B :** Revestimentos de proteção solar à base de cloreto de polivinilo sobre espuma (NF EN 651)

**C :** Poli(cloreto de vinilo) expandido (ISO 26986) (ex.: NF 653)

jv : junta vif  
sf : Junta seca à froid  
sc : Joint soudé à chaud par cordon d'apport sc+ : Joint soudé à chaud par cordon d'apport + tratamento de rives e pénétrations

### RECOMENDAÇÕES PARA EVITAR A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NA PARTE INFERIOR DOS REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS EM PVC

-Colocar os materiais numa superfície seca,  
-Nota: a partir de 1 de janeiro de 2021, o teor de humidade foi alterado de 4,5% para 4%, na sequência da publicação da norma DTU53.12.  
-Aplicar um vedante (resina epóxida), se necessário,  
-Moldar duas vezes a superfície da jante após a fundição (manualmente ou com um rolo de reparação),

- No caso de uma pose sem rodapé, siga as instruções recomendações do parágrafo 5.
- Calfater (mastiquer) au droit des huisseries de portes,
- Chaffer, souder et araser les lés de PVC avec un cordon de soudure prévu à cet effet, 12 heures (ou leendemain) après encollage (cf. documento [501]TRATAMENTO DA PUDUROSE),
- Em caso de utilização do SYSTÈME TARADOUCHE, colocar o perfil de soleira de duche soldado (Ref. 0469 deGERFLOR ) entre a casa de banho e o quarto.


## 2. COLOCAÇÃO DO REVESTIMENTO

Para mais informações, consultar o documento [201].

- Na medida do possível, e tendo em conta a dimensão utilizada, as juntas entre cabos devem ser colocadas fora das zonas de tráfego intenso.
- As pernas devem ser orientadas nas peças na direção da parede principal da porta ou longitudinalmente.
- Nos átrios, as chaves devem ser colocadas na direção do fluxo de tráfego principal, salvo indicação em contrário nos Documentos Específicos de Mercado.
- Dependendo da decoração, pode ser necessário cortar as tiras (1,5 cm). Neste caso, efetuar um corte duplo.
- Traçar um eixo longitudinal de referência que sirva de referência para o posicionamento dos rolos.
- Desenrole os rolos e coloque-os na horizontal.
- Verificar se o bordo do rolo está direito, por exemplo, alinhar o bordo do primeiro rolo com a linha central da peça de trabalho para referência.
- Deixar 1 cm entre cada folha para permitir que o material se adapte ao comprimento e à largura da divisão. Se o espaço for insuficiente, é possível sobrepor duas grelhas.
- Deixar o material repousar durante 24 horas. O material estará em condições ótimas para ser utilizado e qualquer tensão ou inchaço que possa ter ocorrido durante o desenrolamento será bastante reduzido.

### IMPORTANTE :


- Soldadura a quente: colocar com um intervalo de 1 mm entre as tiras.
- Soldadura a frio: sobreposição das tiras para obter um corte limpo.



Appliquer le revêtement à partir du trait de cordeau


### 3. COLAGEM E APLICAÇÃO

- A instalação tem lugar 24 horas após a instalação.
- A aplicação é efectuada por colagem simples com cartuchos de dispersão aquosa. A colagem é geralmente efectuada na zona A2 (de acordo com a especificação TKB). Os colarinhos são deslocados regularmente, pelo que é necessário, antes de mais, certificar-se de que o colarinho utilizado é compatível com o revestimento (espuma ou PVC) e o substrato. As recomendações do fornecedor da mangueira utilizada devem ser respeitadas.
- Para respeitar esta prescrição, mudar as espátulas sempre que necessário.
- Dobrar as folhas ao meio sem pressionar a dobra para evitar danificar o produto.
- Colar o suporte no lugar e aplicar o material de acordo com o padrão do cordeau.
- Proceder da mesma forma com os segundos meses.



### ATENÇÃO


- Siga cuidadosamente as instruções do fornecedor da mangueira.
- Respeitar o tempo de combustão, que depende da temperatura ambiente, da porosidade do substrato e do consumo de combustível.
- Tempos de gomação insuficientes: formação de coágulos.
- Tempo de emborrachamento excedido: má transferência da cola para o material.
- Não fazer 2 películas de película adesiva para serem lavadas aquando da reutilização. Retirar as almofadas adesivas acabadas de aplicar no final e à medida que o trabalho avança.




Replier les lés par moitié pour encoller le support

### 4. MAROUFLAGE

É obrigatório e efectua-se em duas prestações:



1ª fase: compactação manual 2ª fase: compactação com rolo - manual, com bloco de compactação - com rolo de compactação passado sobre toda a superfície no final das operações.



### 5. ARRANJO

#### 5.1 Nivelamento periférico em frente de um rodapé, ao longo de um rodapé ou de outro revestimento de piso (azulejos, linóleo, parquet, etc.)

Recomendamos o método de calafetagem\*, que consiste em levantar o revestimento, deixando um espaço de 3 a 5 mm entre o bordo do revestimento e a parede. Preencher este espaço com um mastique de poliuretano ou MS Polymère.

\* Método que assegura uma melhor estanquidade da margem e evita a infiltração de água proveniente de lavagens, inundações ou de partes adjacentes (por exemplo, banhos no gradeamento).

#### 5.2 - Nivelamento periférico após ou ao longo de um rodapé existente

Recomendamos o método que consiste em lavar o forro deixando um espaço de 1 - 2 mm entre o bordo do forro e a placa.

Preencher este espaço com um mastique de poliuretano ou MS Polymère.

Este método garante uma melhor estanquidade da margem e evita a infiltração de águas de lavagem e inundações.

#### 5.3 Remontée en plinthe

Voir [502] MISE EN ŒUVRE EN REMONTÉE PT PLINTHE.

### 6. SOLDAGEM

Ver documento [501] SOLDAGEM DE JUNTAS.

### 7. ENTRADA EM FUNCIONAMENTO - CIRCULAÇÃO

Para a circulação normal de peões, 48 horas mais tarde. - Gestão ou colocação do veículo 72 horas após a paragem. Em caso de sol forte, a remoção deve ser efectuada 7 dias após a aplicação do travão.

### 8. MOBILIÁRIO

- Certifique-se de que os revestimentos das pernas das cadeiras, mesas, roletas, etc. estão adaptados ao revestimento macio do chão (PVC, linóleo).
- Recomendamos guarnições planas, sem padrão, com uma superfície de contacto plana no revestimento (sem guarnições cónicas).
- Evitar a utilização de revestimentos de borracha.
- Assegurar-se de que as tomadas estão equipadas com fichas compatíveis com a norma EN 12529.