

KOMPAKT LINOLEUM

TEKNISKA EGENSKAPER



			MARMORETTE	ARABESQUE / COLORETTE / UNI WALTON	LINO ART URBAN / FLOW / METALLIC / STAR
BESKRIVNING					
Total tjocklek	EN ISO 24346	mm	2,0 / 2,5 / 3,2	2,5	2,5
Baksida	-	-	Juteväv	Juteväv	Juteväv
Tjocklek baksida kork/skum	EN ISO 24340	-	-	-	-
Vikt	EN ISO 23997	g/m ²	2400 / 2900 / 3800	2900	2900
Bredd	EN ISO 24341	cm	200	200	200
Längd	EN ISO 24341	m	20-31	20-31	20-31
KLASSIFICERING					
Norm/produktspecifikation	-	-	EN ISO 24011	EN ISO 24011	EN ISO 24011
Europaklass	EN ISO 10874	klass	23 / 34 / 43 23 / 32 / 41 i 2,0 mm	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43
Brandklassificering	EN 13501-1	klass	C _{fl} -s1*	C _{fl} -s1*	C _{fl} -s1*
Friktion, våt	ASR A1.5 / DIN 51130 - BGR 181	klass	R9	R9	R9
Friktion, barfota	DIN 51097	-	-	-	-
Stegljudsisolering	EN ISO 717-2	dB	3 dB / 5 dB / 6 dB	5 dB	5 dB
UTFÖRANDE					
Intrycksfasthet	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.09 / ≤ 0.11	≤ 0.11	≤ 0.11
Färgbeständighet	EN ISO 105 - B02	skala	6	6	6
Elektriskt motstånd	EN 1081	Ohm	-	-	-
Statisk elektricitet	EN 1815	kV	≈ 2,0	≈ 2,0	≈ 2.0
Rullande stolshjul test (typ W)	ISO 4918	-	OK	OK	OK
Flexibilitet	ISO 24344	mm	Ø 20 (2,5mm)	Ø 20	Ø 20
Värmemotstånd	EN 12667	m ² ,K/W	0,012 / 0,015 / 0,018	0,015	0.015
Värmeledningsförmåga	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.17	0,17	0.17
Ytbehandling	-	-	Neocare™	Neocare™	Neocare™
Kemikaliebeständighet	EN ISO 26987	-	OK	OK	OK
Antibakteriell aktivitet (E. coli - S. aureus - MRSA) efter 24 timmar**	EN ISO 22196 / JIS Z 2801	-	> 99,99% hämmad bakterietillväxt	> 99,99% hämmad bakterietillväxt	> 99,99% hämmad bakterietillväxt
Antiviral aktivitet (mänskligt coronavirus) efter 5 timmar**	ISO 21702	-	> 98,65% virucidal aktivitet	> 98,65% virucidal aktivitet	> 98,65% virucidal aktivitet
LUFTKVALITET INOMHUS					
TVOC efter 28 dagar	EN 16516	mikrogram/m ³	< 10	< 10	< 10
CIRKULÄR EKONOMI					
Certifiering	Cradle to Cradle	-	Silver	Silver	Silver
CE-MÄRKNING					
	EN 14041: 2004 AC: 2006	-			

* Lim enligt certifikat. / DOP-nummer tillgängliga på gerflor.se.

** En effektiv rengöringsmetod är det bästa skyddet mot bakterier.



Beroende på ljusexponering kan produktfärgen variera beroende på linoleumets naturliga oxidationsprocess. Denna process är reversibel. Vi rekommenderar att proverna exponeras för solljus i flera timmar innan det slutliga färgvalet görs.