



	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			
	Estándar	Requisito	Unidad	Resultados
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>				
Tratamiento de superficies	-	-	-	
Complejo de superficie	-	-	-	
Espuma	-	-	-	
Espesor	EN ISO 24346	-	mm	
Peso	EN ISO 23997	-	kg/m <sup>2</sup>	5.4
Longitud	EN ISO 24341	-	lm	26.5 max
Anchura	EN ISO 24341	-	lm	1.5
<b>PROPIEDADES DEPORTIVAS</b>				
Absorción de impactos	EN 14808	≥ 25	%	
Deformación vertical	EN 14809	≤ 3.5	mm	≤ 3
Coefficiente de deslizamiento	EN 13036-4	80 to 110	-	80 - 110
Rebote de la pelota	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>				
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Resistencia a los golpes	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Resistencia a la indentación	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5
Aislamiento acústico de impacto	EN ISO 717-2	-	dB	20
<b>CLASIFICACIÓN</b>				
Fuego	EN 13501-1	-	-	
Actividad antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA) (1)	ISO 22196	-	-	> 99% inhibe el crecimiento
<b>DECLARACIÓN DE PRESTACIONES</b>				
	DOP-005-1016-A	-	-	Fuego Absorción de impactos Coeficiente de deslizamiento Resistencia a la abrasión Resistencia a la carga de rodadura
<b>MÉTODOS DE INSTALACIÓN</b>				
	Recomendación de Gerflor	Unidad	Resultados	
Instalación encolada: "Original"	Nivel de humedad del subsuelo	%	HR < 80% (BS 8203) o < 4,5% humedad (CCM)	
Instalación en Isolsport: "Flexible"		%	HR < 92% (BS 8203) o < 7,0% humedad (CCM)	
Dry-Tex™ Sistema 		%	Sin límite (sin goteo de agua sobre la losa)	

(1) La aplicación de un método de limpieza eficaz es la mejor defensa contra la infección