





DESCRIPCIÓN		Diamalita		Pureclean
Espesor total	EN ISO24346	mm	2.00	2.00
Espesor de la capa de desgaste	EN ISO24340	mm	0.20	0.25
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	1370	1390
Anchura de la hoja	EN ISO 24341	cm	200 / 300 / 400	
Longitud de la hoja	EN ISO 24341	ml	≈ 30	
CLASIFICACIÓN				
Norma / Especificación del producto	-	-	EN ISO 26986	
Clasificación europea	EN ISO 10874	class	22	23 - 31
Aislamiento acústico de impacto	EN ISO 717-2	dB	15	
Ruido de paso	NFS 31 074	dB	≤ 65	
Clasificación al fuego	EN 13 501-1	class	Cfls1	
Propensión eléctrica estática	EN 1815	kV	< 2	
Resistencia al deslizamiento en mojado : prueba en rampa con aceite	DIN 51130	class	R10	
RENDIMIENTO				
Grupo de desgaste	-	grupo	T	
Estabilidad dimensional (requisito)	EN ISO 23999	%	≤ 0.40	
Estabilidad dimensional (valor medio medido)	-	%	0.05	
Indentación residual (requisito)	EN ISO 24343-2	mm	≤ 0.35	
Indentación residual (valor medio medido)		mm	0.25	0.20
Conductividad térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	
Solidez del color	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	
Tratamiento de superficies	-	-	Diamalita	Pureclean
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	clase	ok	
MEDIO AMBIENTE /CALIDAD DEL AIRE INTERIOR				
TVOC después de 28 días	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100	
Certificación	-	-	Floorscore®	
CE MARKING				
	EN 14041	-	  	
		-	