

DESCRIPCIÓN

Descripción		Cordón de soldadura de PVC con plastificante de origen vegetal para realizar soldaduras en caliente estancas entre 2 bandas de PVC. Especialmente desarrollado para la soldadura de suelos con plastificantes de origen vegetal (Symbioz,...).(Symbioz,...)
Instalación		Soldadura en caliente - Para obtener los mejores resultados, utilice una boquilla adecuada.
Peso	g/ml	17,8 ± 1,0
Orilla		72 ± 3 Sh A.
Diámetro	mm	4,0 ± 0,2
Embalaje	unidad/cartón	1 rollo (100(+4/-0)ml)
Colores		Consultar gerflor.fr
Código(s) del producto		0507

RENDIMIENTO

Resistencia a la rotura-EN ISO 527R	MPa	17,8 ± 1,0
Alargamiento a la rotura-EN ISO527R	%	320 ± 50
Punto de fusión-ISO 11357-2	°C	160 - 200