

STRUCTURE			
Epaisseur totale	EN ISO 24346	mm	4.0
Envers	-	-	Toile de jute
Poids	EN ISO 23997	g/sqm	4700
Largeur des lés	EN ISO 24341	cm	200
Longeur des lés	EN ISO 24341	m	App. 28
Composition	98% de matières premières naturelles (bio-sourcées et minérales) ; dont 76% sont rapidement renouvelables. 100% recyclable, contient jusqu'à 32% de matériaux recyclés.		
CLASSIFICATION			
Norme / Spécification produit	-	-	EN 14041
Classement européen	EN ISO 10874	classe	23 / 34 / 43
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Cfl-s1*
Glissance	EN 16165 App B (DIN 51130)	classe	R10
Réduction au bruit d'impact	EN ISO 717-2	dB	8 dB
PERFORMANCES			
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.2
Solidité lumière	EN ISO 105 - B02	degré	≥ 6
Résistance de contact ponctuel	VDE 0100	kOhm	>200
Potentiel de charge	EN 1815	kV	≤ 2
Essai de la chaise à roulettes (type H)	ISO 4918	-	OK
Flexibilité	ISO 24344	mm	60
Flexibilité: valeur moyenne mesurée	ISO 24344	mm	50
Résistance thermique	EN 12667	(m²K)/W	0.023
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(mK)	0.17
Traitement de surface	-	-	Neocare
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	classe	Excellent
Activité antibactérienne (E. coli – S. aureus – MRSA)**	EN ISO 22196 (JIS Z 2801)	-	> 99,99 % ne favorise pas la prolifération après 24h
Activité antivirale (Coronavirus humains)**	ISO 21702	-	> 98,65 % activité virucide après 5h
QUALITE DE L'AIR INTERIEUR			
TVOC après 28 jours	EN 16516	µg/m³ Microgrammes	< 50
ECONOMIE CIRCULAIRE			
Certification	Cradle to Cradle	-	Silver
CERTIFICATS ET LABELS			
MARQUAGE CE			
	EN 14041 : 2004 AC : 2006	-	

* Collé selon certificat

** Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.
Numéros DOP disponibles auprès de votre filiale locale..



En fonction de l'exposition à la lumière, la couleur du produit peut varier en raison du processus naturel d'oxydation du linoléum. Le processus est réversible.

Nous recommandons d'exposer les échantillons à la lumière du soleil pendant plusieurs heures avant de faire un choix final de couleur.