

BESCHRIJVING / DESCRIPTION		testmethode / méthode de test	classificatie standaard / classification standard		
Totale dikte / Épaisseur totale			EN ISO 24346	mm	6,00
Dikte slijtlaag / Épaisseur couche d'usure			EN ISO 24340	mm	2
Gewicht / Poids			EN ISO 23997	g/m ²	9240
Formaat van de tegel / Format dalles			EN ISO 24342	mm	650 x 650
CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION					
Norm/Productspecificatie / Norme/spécification du produit			EN ISO 10582	-	-
Europese classificatie / Classement européen			EN ISO 10874	klasse / classe	34 - 43
Voor geclassificeerde gebouwen Pour les locaux classés					U4P4E2/3C2 *
Brandclassificatie / Classement Feu			EN 13 501-1	klasse / classe	Bfl-s1
Elektrische weerstand/ Résistance électrique		EN 1081	EN 14041	Ω	5 x 10 ⁴ < Rt ≤ 10 ⁶
		IEC 61340-4-1	IEC 61340-5-1		Rgp < 10 ⁹
		IEC 61.340-4-5	IEC 61340-5-1		Rg < 10 ⁹
		ANSI / ESD – STM 7.1	ANSI / ESD 20.20		2.5 x 10 ⁴ < Rgp < 10 ⁹
Elektrostatische eigenschappen / Potentiel de charge		EN 1815	EN 14041	kV	< 2
		IEC 61340-4-5	IEC 61340-5-1	V	< 100 **
Bescherming tegen elektrostatische ontlading / Protection contre les décharges électrostatiques		ANSI / ESD S20.20		-	OK
		IEC 61340-5-1		-	OK
Slijpweerstand: hellingtest met olie / Glissance humide : Plan incline avec huile			DIN 51130	klasse / classe	R9
PRESTATIES / PERFORMANCES					
Slijtageweerstand / Résistance à l'usure			EN 660.2	mm ³	≤ 4
Slijtagegroep / Groupe d'abrasion			QB30	groep / groupe	P
Type Bindmiddelgehalte / Teneur en agent liant			EN ISO 10582	type	I
Dimensionale stabiliteit (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme)			EN ISO 23999	%	≤ 0,25
Shore hardheid / Dureté shore			EN ISO 868	Hd	≥ 90
Bureaustoeltest (type W) / Essai de la chaise à roulettes (type W)			ISO 4918	-	OK
Warmtegeleidingsvermogen / Conductivité thermique			EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25
Kleurvastheid / Solidité lumière			EN 20 105 – B02	schaal / degré	≥ 6
Oppervlakbehandeling / Traitement de surface			-	-	Evercare™
Weerstand tegen chemicaliën/ Résistance aux produits chimiques			EN ISO 26987	klasse / classe	OK
MILIEU / BINNENLUCHTKWALITEIT / ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR					
TVOC na 28 dagen / TVOC après 28 jours			ISO 16000-6	µg/m ³	< 10
Certificering			-	-	Floorscore®
CE MARKERING / MARQUAGE					
			EN 14041		

* Geschikt in bepaalde gebouwen met classificatie E3: raadpleeg de technische dienst van GERFLOR / Compatible dans certains locaux classés E3 : consulter le service technique GERFLOR

** Gemeten met ESD-schoenen (type ABEBA of Uvex) / Mesurée avec chaussures ESD de type ABEBA ou Uvex