Gerflor theflooringgroup	VIRTUO 30			
DESCRIPCIÓN				
Espesor total	EN ISO 24346	mm	2	
Espesor de la capa de desgaste	EN ISO 24340	mm	0,30	
Peso	EN ISO 23997	g/m²	3580	
Talla	EN ISO 24342	mm	457 x 914 mm / 11 / 4,60 m² 610 x 610 mm / 13 / 4,83 m² 184 x 1219 mm / 21 / 4,71 m² 230 x 1500 mm / 13 / 4,49 m²	184 x 1219 mm (EIR) / 17 / 3,81 m² 230 x 1500 mm (EIR) / 11 / 3,8 m²
Número de planchas / baldosas y m² por caja	-	pcs/m²		
CLASIFICACIÓN				
Norma / Especificación del producto	-	-	EN ISO 10582	
Clasificación europea	EN ISO 10874	clase	23 - 31	
Clasificación al fuego	EN 13 501-1	clase	Bfl-s1	
Propensión eléctrica estática	EN 1815	kV	< 2	
Resistencia al deslizamiento en mojado	EN 16165 app. B	clase	R10	
RENDIMIENTO				
Resistencia al desgaste	EN 660.2	mm³	< 2,0	
Grupo Desgaste	-	grupo	T	
Tipo Contenido aglutinante	ISO 10582	group	I	
Impacto en la habitación	NF S 31074	dB	77	
Aislamiento acústico de impacto	EN ISO 717-2	dB	4	
Estabilidad dimensional (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0,25	
Estabilidad dimensional (valor medio medido)	-	%	≤ 0,10	
Indentación residual	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	
Prueba de la silla Castor	ISO 4918	-	OK	
Conductividad térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25	
Resistencia térmica	EN ISO 10456	m².K/W	0,008	
Solidez del color	EN ISO 105-B02	grado	≥ 6	
Tratamiento de superficies	-	-	PUR+ Matt	
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987		OK	
MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR				
TVOC después de 28 días	ISO 16000-6	µg/ m³	< 10	
MARCADO CE				
CE	EN 14041			
				