

DESCRIPTION		STANDARD/ NORMES	REQUIREMENTS / EXIGENCES	TARASAFE STANDARD	TARASAFE DESIGN	TARASAFE SUPER	TARASAFE PLUS
PRODUCT DESCRIPTION / DECSRIPTION DU PRODUIT		Slip-resistant vinyl floorcovering with patented mineral crystal particles and colored chips, featuring a wearlayer that extends throughout the entire thickness / Revêtement de sol en vinyle antidérapants avec des particules de cristaux minéraux brevetées et des éclats de couleur , avec une couche d'usure qui s'étend sur toute l'épaisseur					
Reference / Spécification		ASTM F1303	-	Type 1, Grade 1			
Backing / Endos		ASTM F1303	-	Type B		Type C	
Surface Treatment / Traitement de surface		-	-	PUR	SparClean®	-	-
Gauge Total Thickness / Épaisseur totale		ASTM F386-02	»0.075»	2.0mm [0.08"]	2.0mm [0.08"]	2.2mm [0.09"]	2.5mm [0.010"]
Wearlayer Thickness / Couche d'usure		ASTM F410	-	0.85mm	0.85mm	1.12mm	1.14mm
Roll Widht / Largeur		-	-	6'6" [2m]			
Roll Lenght / Longueur		-	-	66' [20lm]			
Coverage Roll / Couverture rouleau		-	-	40 sqm [430 ft²]			
Weight / Poids		-	-	2.460Kg/ m² (0.53 lbs/ ft²)	2.5Kg/ m² [0.54 lbs/ ft²]	2.880Kg/ m² (0.56 lbs/ ft²)	3.090Kg/ m² (0.60lbs/ ft²)
CLASSIFICATION							
Static Load (175 psi) / Charge Statique (175 psi)		ASTM F970	» 0.005"	-0.0004» Meets requirement / Conforme			
Fire rating / Classement feu		EN 13501-1	Class	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Static electrical propensity / Propension électrique statique		EN 1815	Kv	< 2	< 2	< 2	< 2
Surface roughness Rz / Rugosité de surface Rz		-	µm	Rz » 20	Rz » 20	-	-
Slip resistance wet: ramp test with oil / Résistance au glissement humide : test de rampe avec de l'huile		DIN 51 130	Class	R10	R10	R12	R10
Slip Resistance wet: Ramp Test with water / Résistance au glisse- ment humide : Test de rampe avec de l'eau		DIN 51 097	Class	B	B	-	-
PERFORMANCE							
Wear resistance / Résistance à l'usure		EN 660.2	mm³	» 2	» 2	» 2	» 2
Wear group / Groupe d'usure		-	-	T	P<100 µg/m3	T	T
Type Binder content / Contenu de liant de type		EN ISO 10582	type	I	I	I	I
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle		EN ISO 23999	%	» 0.40	» 0.40	» 0.40	» 0.40
Residual indentation: exigency / Indentation résiduelle : exigence		EN ISO 24343-1	mm	» 0.10	» 0.10	» 0.10	» 0.10
Residual indentation (average measure) / Indentation résiduelle (mesure moyenne)		-	mm	» 0.05	» 0.03	» 0.03	» 0.03
Castor Chair Type (Type W) / Type de chaise à roulettes (Type W)		ISO 4918	-				
Thermal conductivity / Conductivité thermique		EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	0.25	0.25	0.25
Colour Fastness / Solidité des couleurs		EN 20 105-B02	degree	» 6	» 6	» 6	» 6
Chemical products resistance / Résistance des produits chimiques		EN ISO 26987	-	OK	OK	OK	OK
ENVIRONMENT HEALTH & SAFETY / ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ							
Naturallyt Bacteriostatic: Combats MRSA, E.Coli, and S. aureus		ISO 22196	-	Limits spread of infection at 99% Limite la propagation des l'infection à 99%			
MATERIAL & RESSOURCES: BUILDING PRODUCT DISCLOSURE & OPTIMIZATION (BPDO) / MATÉRIAUX ET RESSOURCES: DIVULGATION ET OPTIISATION DES PRODUITS DE BÂTIMENT (BPDO)							
Indoor Air Quality / Low Emiting Materials Qualité de l'air intérieur / Matériaux à faible émission		-	Contributes / Contribue	FloorScore® Certified / Certification			
TVOC after 28 days / TVOC après 28 jours		ISO 16000-6		<100 µg/m3	<100 µg/m3	<100 µg/m3	<100 µg/m3
WARRANTY/GARANTIE	10 year limited manufacturer warranty when installed in accordance with Gerflor's installation instructions Garantie limitée de 10 ans du fabricant losrque installé conformément aux instructions d'installation de Gerflor						

* The implementation of an effective method is the best defense against infections. * La mise en place d'une méthode de nettoyage efficace est la meilleure défense contre les infections.



**NO heavy metals,
CMR 1, or CMR 2**