

BESCHRIJVING / DESCRIPTION

Totale dikte / Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2,00
Gewicht / Poids	EN ISO 23997	g/m ²	2700
Breedte van de baan / Largeur des lés	EN ISO 24341	cm	200
Lengte van de baan / Longueur des lés	EN ISO 24341	cm	20

CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION

Norm/Productspecificatie / Norme/spécification du produit	-	-	EN ISO 10581
Europese classificatie / Classement européen	EN ISO 10874	klasse / classe	34 - 43
Brandclassificatie / Classement Feu	EN 13 501-1	klasse / classe	Bfl-s1
Bescherming tegen elektrostatische ontlading / Protection contre les décharges électrostatiques	EN 1815	kV	< 2

PRESTATIES / PERFORMANCES

Type bindmiddelgehalte / Teneur en agent liant	EN ISO 10581	type	I
Dimensionale stabiliteit (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	baan ≤ 0.40 / lès ≤ 0.40
Dimensionale stabiliteit (gemiddelde gemeten waarde) / Stabilité dimensionnelle : Valeur moyenne mesurée	EN ISO 23999	%	baan ≈ 0.10 / lès ≈ 0.10
Akoestische isolatie - contactgeluid / Isolation acoustique bruit de choc	EN ISO 717-2	dB	5
Restindruk (norm) / Poinçonnement statique permanent (norme)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Restindruk (gemiddelde gemeten waarde) / Poinçonnement : Valeur moyenne mesurée	-	mm	~ 0.02
Slipweerstand / Glissance	DIN 51130 / BGR 181	klasse / classe	R9
Bureaustoeltest (type W) / Essai de la chaise à roulettes (type W)	ISO 4918	-	OK
Warmtegeleidingsvermogen / Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Kleurvastheid / Solidité lumière	EN 20 105 - B02	schaal / degré	≥ 7
Oppervlakbehandeling / Traitement de surface	-	-	Evercare™
Waterdichtheid / Résistance à l'eau	EN 13553	Annex A	pass
Weerstand tegen chemicaliën / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	klasse / classe	OK
Antibactericide werking (E. coli - S. aureus - MRSA) (²) / Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) (²)	ISO 22196	-	> 99% groeiremmend > 99% - ne favorise pas la prolifération
Antivirale werking (coronavirus 229E) (²) / Activité anti-virale (coronavirus humain 229E) (²)	ISO 21702	-	99,7% na 2u / 99.7% après 2h 99,9% na 5u / 99.9% après 5h

MILIEU / BINNENLUCHTKWALITEIT / ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

TVOC na 28 dagen / TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
Certificering / Certification	-	-	Floorscore®

CE MARKERING / MARQUAGE

	EN 14041	-	
		-	

(¹) Producten beschikbaar in tegels met een minimale bestelhoeveelheid van 500 m² / Produits disponibles en carrelage pour une quantité minimum de commande de 500 m²

(²) Het gebruik van een doeltreffende reinigingsmethode biedt de beste bescherming tegen infectie. / Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections