


POPIS			
Ceková tloušťka	EN ISO 24346	mm	2.70
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	0.70
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	2790
Šířka role	EN ISO 24341	cm	200
Délka role	EN ISO 24341	bm	25
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	-	-	EN 651
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	34 -42
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Bfl-s1
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	< 2
Kluznost za mokra	DIN 51 130	třída	R10
VLASTNOSTI			
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Odolnost vůči bodové zátěži (požadováno)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20
Odolnost vůči bodové zátěži (naměřeno)	-	mm	≈ 0.05
Kročejevá neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	15
Test kolečkovou židlí (type W)	ISO 4918	-	OK
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Barevná stálost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	Protectsol®2
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	-	OK
Antibakteriální aktivita (E. coli – S. aureus - MRSA) (3)	ISO 22196	-	> 99 % potlačení růstu
Antivirová aktivita (human coronavirus 229E)	ISO 21702	-	99.7% po 2h
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10
Certifikace	-	-	Floorscore®
CE MARKING			
	EN 14041	