














| STRUCTURE | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|
| Epaisseur totale | EN ISO 24346 | mm | 4.0 |
| Sous-couche | - | - | Sous-couche mousse |
| Epaisseur sous-couche | EN ISO 24340 | mm | 1.5 |
| Poids | EN ISO 23997 | g/m ² | 3500 |
| Largeur des lés | EN ISO 24341 | cm | 200* |
| Longueur des lés | EN ISO 24341 | ml | 20 – 31* |
| Composition | 98% de matières premières naturelles (bio-sourcées et minérales) : huile de lin, poudre de bois, résine, liège, charge minérale, jute, dont 76% sont rapidement renouvelables. 100% recyclable, contient jusqu'à 40% de matériaux recyclés. | | |
| CLASSIFICATION | | | |
| Norme / Spécification produit | - | - | EN 686 |
| Classement européen | EN ISO 10874 | classe | 23 / 33 / 41 |
| Classement UPEC | - | - | U4 P3 E1/2 C2 |
| Certification  | - | - | N°367-002 |
| Réaction au feu | EN 13501-1 | classe | Cfl-s1** |
| Glissance | DIN 51130 – BGR 181 | classe | R9 |
| Réduction au bruit d'impact | EN ISO 717-2 | dB | 19 dB |
| PERFORMANCES | | | |
| Poinçonnement statique rémanent | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.30 |
| Solidité lumière | EN ISO 105 - B02 | degré | ≥6 |
| Résistance de contact ponctuel | VDE 0100 | kOhm | >200 |
| Potentiel de charge | EN 1815 | kV | app. 2.0 |
| Essai de la chaise à roulettes (type H) | ISO 4918 | - | Approprié |
| Résistance thermique | EN 12667 | M ² ,K/W | 0.044 |
| Conductivité thermique | EN ISO 10456 | W/(m.K) | 0.0937 |
| Traitement de surface | - | - | Neocare |
| Résistance aux produits chimiques | EN ISO 26987 | classe | OK |
| Activité antibactérienne (E. coli – S. aureus – MRSA)*** | EN ISO 22196 (JIS Z 2801) | - | > 99,99 % ne favorise pas la prolifération après 24h |
| Activité antivirale (Coronavirus humains)** | ISO 21702 | - | > 98,65 % activité virucide après 5h |
| QUALITE DE L'AIR INTERIEUR | | | |
| TVOC après 28 jours | EN 16515 | µg/m ³ (Microgrammes) | < 10 |
| ECONOMIE CIRCULAIRE | | | |
| Certification | Cradle to Cradle | - | Bronze |
| CERTIFICATS ET LABELS | | | |
|        | | | |
| MARQUAGE CE | | | |
|  | EN 14041 : 2004 AC : 2006 | - |     |

* Dimension des lés: 1,96m x 18-29lm pour code produit SRP R929/R930/R931/R932/R933/R934/R935

** Collé selon certificat.

*** Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

Numéros DOP disponibles auprès de votre filiale locale..



En fonction de l'exposition à la lumière, la couleur du produit peut varier en raison du processus naturel d'oxydation du linoléum. Le processus est réversible.

Nous recommandons d'exposer les échantillons à la lumière du soleil pendant plusieurs heures avant de faire un choix final de couleur.

