

ZONA DE  
UTILIZAÇÃO

SUBSTATS

INSTALAÇÃO

PRIMEIRA  
UTILIZAÇÃO

MANUTENÇÃO/G  
ARANTIA

### **IMPORTANTE**

*Este revestimento de pavimento é exclusivamente reservado à utilização residencial e não pode ser utilizado nos seguintes casos: varandas, onde as temperaturas podem descer abaixo dos 15°C, piso radiante reversível ou com temperaturas superiores a 28°C, pavimentos fissurados, humidade ascendente do pavimento, placas OSB.*


*A instalação em frente a uma janela de sacada/claraboia só é permitida se a temperatura do chão nunca exceder os 28°, ou se o chão estiver protegido da luz solar direta por cortinas, persianas ou outra proteção adequada.*

*Não é recomendada a utilização de subcapas.*

*Para mais informações técnicas, consultar um especialista.*

*IMPORTANTE : As informações contidas neste documento são válidas a partir de 31/05/2022 e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Tendo em conta as melhorias técnicas contínuas, antes de iniciar qualquer trabalho, os nossos clientes devem verificar connosco se este documento ainda é válido.*


GERAL



O pavimento deve ser colocado sobre uma base plana, limpa, sólida, seca e sólida.



O substrato deve estar seco e sem risco de humidade ascendente. Se necessário, efetuar um teste de controlo.



A uniformidade deve ser <math>< 5 \text{ mm}</math> de acordo com a regra dos 2 metros.



O substrato não deve apresentar desníveis > 1 mm por cada 20 cm.

2. RECOMENDAÇÕES POR TIPO DE SUBSTRATO

*Substrato*

*Condições*

Azulejos de cerâmica	✘	Reparar azulejos não vedados. Limpar. Aplicar um composto de nivelamento. Lixar e aplicar um primário.
Alcatifa/pavimento laminado	✘	Retirar o revestimento do pavimento e, se este for muito irregular, aplicar uma massa de remendo.
Pavimento OSB	✘	Aparafusar uma placa de revestimento no topo.
Camada inferior	✘	Remova o subpavimento e, se o pavimento for demasiado irregular, aplique um composto de remendo.
Aquecimento por piso radiante	✘	Aquecimento por piso radiante reversível e aquecimento por piso radiante $T^{\circ} > 28^{\circ}\text{C}$ .
Pavimento vinílico compacto/pavimento insonorizado/pavimento laminado	✘	Retirar o revestimento do pavimento e a camada de base. Se necessário, aplicar um composto de nivelamento.
Pavimento de betão, betão pintado, betão de nivelamento, betonilha de cimento líquido	✔	Se o teor de humidade for inferior a 4,5 %, não há fissuras. Se o pavimento for demasiado irregular, aplique um composto de remendo.
Betonilha de anidrite	✔	Se o teor de humidade for <math>< 0,5\%</math>. Eliminar a sujidade da superfície e aplicar um primário de anidrite para betonilha.
Pavimentos em réguas e painéis de madeira	✔	Pavimento de tiras coladas: remover. Pavimento sobre travessas: fixar uma placa de revestimento.

# SENSO SELF-ADHESIVE

URBANO / NATURAL / RÚTICO

1

5

ZONA DE  
UTILIZAÇÃO

SUBSTATS

INSTALAÇÃO

PRIMEIRA  
UTILIZAÇÃO

MANUTENÇÃO/G  
ARANTIA

## 1. ANTES DA INSTALAÇÃO

Todos os revestimentos de pavimentos e paredes devem ser examinados antes da instalação para detetar quaisquer defeitos visíveis.

Para garantir a uniformidade da cor, o revestimento do pavimento colocado em qualquer divisão deve pertencer ao mesmo lote de produção, assinalado na embalagem.

A temperatura ambiente durante a instalação deve situar-se entre 15°C e 26°C.

As tábuas ou os ladrilhos devem ser desembalados, com o desenho virado para cima, na divisão 24 horas antes da instalação. Limpar a superfície antes do assentamento.



## 2. FERRAMENTAS



Faca  
multiusos



Fita  
métrica




Régua  
metálica



Luvas  
resistentes  
aos cortes

## 3. DIRECÇÃO DE COLOCAÇÃO

As tábuas/telhas devem ser orientadas na direcção da parede com a janela principal, ou longitudinalmente.



# SENSO SELF-ADHESIVE

URBANO / NATURAL / RÚTICO

1

5

ZONA DE  
UTILIZAÇÃO


SUBSTATS

INSTALAÇÃO

PRIMEIRA  
UTILIZAÇÃO

MANUTENÇÃO/GA  
RANTIA

## 4. ESTABELEECER DIRECTRIZES



- 1 *Divida a sala em 4 partes, desenhando 2 rectas perpendiculares que se intersectam no centro da sala.*
- 2 *Meça o lado da divisão perpendicular à instalação.*
- 3 *Divida esta medida pela largura da tábuazulejo. Arredondar para o número inteiro mais próximo.*

- 4 *Se o número for par, comece a instalação com uma tábuazulejo de cada lado da linha central.*
- 5 *Se o número for irregular, inicie a instalação com uma tábuazulejo sobre a linha central.*

## 5. PRIMEIRO

[www.gerflor.com](http://www.gerflor.com)

The diagram illustrates the application of Gerflor Primer on four different substrate types:

- Concrete:** Primer is applied with a brush and roller.
- Stone:** Primer is applied with a brush and roller.
- PVC-LINOLEO:** Primer is applied with a brush and roller.
- LAMINAÇOS OU EM:** Primer is applied with a brush and roller.


## 6. INSTALAÇÃO

### A/ Instalação de tábuas

- Instalar as placas sobre uma superfície limpa.
- Começar a instalar ao longo da linha longitudinal.
- Retirar o papel de proteção.
- Pressionar o ferro firmemente do centro para fora.

As tábuas devem ser deslocadas pelo menos 25 cm, idealmente 1/3 da tábua.


Deve ser deixada uma folga máxima de 1 a 2 mm em torno da borda da sala e em torno de objectos fixos.



### B/ Instalação dos ladrilhos

- Colocar os azulejos numa superfície limpa.

• Coloque os azulejos num padrão escalonado seguindo as directrizes do pavimento.




• Verificar a regularidade das juntas dos ladrilhos.

Os azulejos quadrados também podem ser colocados num padrão escalonado.

- Retirar o papel de proteção.
- Pressionar firmemente o azulejo do centro para fora.

Deve ser deixada uma folga máxima de 1 a 2 mm em torno da borda da sala e em torno de objectos fixos.







## 7. CORTE

Para os azulejos, nivelar os cortes nos bordos. Os cortes são efectuados com um cortador:

- Com a lâmina reta, efetuar um ou mais cortes ao longo da superfície da tábua.
- Dobre a tábua/azulejo para a encaixar.

Recomendamos a aplicação de um selante de polímeros PU ou MS ao longo dos acessórios de água e ao longo da borda da divisão quando se faz o acabamento em divisões húmidas (casas de banho, sanitários).



SUGESTÃO: Para cortar à volta das bases dos caixilhos das portas e em áreas de difícil acesso, utilize uma tesoura de mão.

# SENSO SELF-ADHESIVE

URBANO / NATURAL / RÚTICO

1

5

ZONA DE  
UTILIZAÇÃO

SUBSTATS

INSTALAÇÃO



PRIMEIRA  
UTILIZAÇÃO

MANUTENÇÃO/G  
ARANTIA

*O pavimento pode ser utilizado logo **após** a sua instalação.*

***Precauções de utilização:*** colocar almofadas de plástico ou de feltro por baixo das pernas dos móveis ou de objectos pesados. Proteger os azulejos/placas de fontes de calor e de eventuais explosões de calor. Não utilizar calotas de borracha (mesas, cadeiras, sofás, etc.), nem tapetes de entrada revestidos de borracha.

*Utilizar tampões de feltro.*



1

5

ZONA DE  
UTILIZAÇÃO

SUBSTATS

INSTALAÇÃO

PRIMEIRA  
UTILIZAÇÃO

MANUTENÇÃO/G  
ARANTIA

**Limpeza do chão:** aspirador ou esfregona húmida. Detergente normal não abrasivo.

**Manchas difíceis:** lixívia líquida diluída, white spirit, álcool etílico ou sumo de limão.


**Manchas difíceis (tinta, tomate, mostarda, sangue, beterraba, mercurocromo):** deixar repousar a lixívia líquida diluída durante alguns minutos, sem esfregar. Passar por água abundante. Ferrugem: limpar com um produto de remoção de ferrugem para têxteis. Enxaguar abundantemente.

**Gordura, biros, caneta de feltro:** esfregar ligeiramente com um pano embebido em white spirit. Enxaguar abundantemente.

**Precauções de manutenção:** não utilizar acetona ou solventes clorados (por exemplo, tricloroetileno). Nunca utilizar ceras ou vernizes vitrificantes.

A garantia comercial da Gerflor para produtos domésticos está disponível em [www.gerflor.fr](http://www.gerflor.fr).

| Substituição de uma laje/azulejo:



Corte o canto com a faca. Retire a tábu/azulejo.



Em seguida, coloque um ferro/telha e pressione firmemente o ferro do centro para fora.

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

As juntas entre as telhas/azulejos podem separar-se; isto faz parte do envelhecimento natural e não precisa de ser reparado.