

DESCRIÇÃO

Espessura total	EN ISO24346	mm	3.10
Espessura da camada de desgaste	EN ISO24340	mm	0.50
Poids	EN ISO 23997	g/m ²	2300
Peso	EN ISO 24341	cm	200 / 400
Largura da lâmina	EN ISO 24341	ml	≈ 25

CLASSIFICAÇÃO

Norma/especificação do produto	-	-	EN 651
Classificação europeia	EN ISO 10874	classe	33 - 42
Isolamento acústico de impacto	EN ISO 717-2	dB	16
Andar Ruído de passos	NFS 31 074	dB	< 65
Classificação de incêndios	EN 13 501-1	classe	C _{fl} -s1
Propensão eléctrica estática	EN 1815	kV	< 2
Resistência à derrapagem em piso molhado: ensaio em rampa oleada	DIN 51130	classe	R10

DESEMPENHO

Grupo de desgaste	-	grupo	T
Estabilidade dimensional (requisito)	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Estabilidade dimensional (valor médio medido)	-	%	0.05
Recuo residual (requisito)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.35
Recuo residual (valor médio medido)		mm	0.20
Condutividade térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Resistência térmica	EN 12664	m ² k/w	0.0124
Solidez da cor	EN 20 105 - B02	grau	≥ 6
Tratamento de superfície	-	-	Pureclean
Resistência a produtos químicos	EN ISO 26987	classe	OK

AMBIENTE / QUALIDADE DO AR INTERIOR

TVOC após 28 dias	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100
Certificação	-	-	Floorscore®

MARCAÇÃO CE

	EN 14041	-	  
		-	