





DESCRIÇÃO		Diamalite		Pureclean
Espessura total	EN ISO24346	mm	2.00	2.00
Espessura da camada de desgaste	EN ISO24340	mm	0.20	0.25
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	1370	1390
Largura da lâmina	EN ISO 24341	cm	200 / 300 / 400	
Comprimento da lâmina	EN ISO 24341	ml	≈ 30	
CLASSIFICAÇÃO				
Norma / Especificação do produto	-	-	EN ISO 26986	
Classificação europeia	EN ISO 10874	class	22	23 - 31
Isolamento acústico de impacto	EN ISO 717-2	dB	15	
Ruído de passagem	NFS 31 074	dB	≤ 65	
Classificação de incêndios	EN 13 501-1	class	Cfls1	
Propensão eléctrica estática	EN 1815	kV	< 2	
Resistência à derrapagem em piso molhado: ensaio em rampa oleada	DIN 51130	class	R10	
DESEMPENHO				
Grupo de desgaste	-	grupo	T	
Estabilidade dimensional (requisito)	EN ISO 23999	%	≤ 0.40	
Estabilidade dimensional (valor médio medido)	-	%	0.05	
Recuo residual (requisito)	EN ISO 24343-2	mm	≤ 0.35	
Recuo residual (valor médio medido)		mm	0.25	0.20
Condutividade térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	
Solidez da cor	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	
Tratamento de superfície	-	-	Diamalita	Pureclean
Resistência a produtos químicos	EN ISO 26987	clase	ok	
AMBIENTE/QUALIDADE DO AR INTERIOR				
TVOC após 28 dias	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100	
Certificação	-	-	Floorscore®	
MARCAÇÃO CE				
	EN 14041	-	  	
		-	