

**DESCRIPTION**

Epaisseur totale	EN ISO24346 (EN 428)	mm	1.5
Poids	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	300
Largeur des lés	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	118
Longueur des lés	EN ISO 24341 (EN 426)	m	8.5
Nombre de m <sup>2</sup> par boîte		m <sup>2</sup>	10
Poids de la boîte		kg	3.5
Code article			59490001

**CLASSIFICATION**

Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Dfl-s1 (sous couche seule) Bfl-s1 (avec sols homologués)
-----------------	------------	--------	---

**PERFORMANCE**

Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	19 (avec sols homologués)
Résistance thermique	EN 12664	m <sup>2</sup> K/W	0.04
Résistance à la pression	EN ISO 3386 / EN826	kPa	400
Résistance à la pression	EN ISO 3386 / EN826	t/m <sup>2</sup>	40
Conformabilité ponctuelle	CEN/TS 16354	mm	~ 0.9



Cette sous-couche est recommandée par Gerflor pour les revêtements de sol suivants :

- CREATION 30 SOLID CLIC
- CREATION 40 SOLID CLIC
- CREATION 55 SOLID CLIC
- HOME SOLID CLIC
- SENSO PREMIUM CLIC 2
- SENSO CLIC 2
- SENSO CLIC
- LOCK+ 30 (Usage jusqu'en classe 23 seulement)
- LOCK+55 (Usage jusqu'en classe 23 seulement)
- SENSO 20 LOCK (Usage jusqu'en classe 22 seulement)
- RIGID 30 LOCK (Usage jusqu'en classe 22 seulement)

Elle n'est pas recommandée pour les usages industriels et semi-industriels.