

### DESCRIPTION

Description		Cordon de soudure en PVC pour la réalisation de soudures à chaud étanches et conductrice entre 2 dalles GTI EL5
Installation		Soudure à chaud - Pour un meilleur résultat, utiliser une buse adaptée.
Poids	g/ml	16 +/- 1
Shore		80 +/- 5 Sh A.
Diamètre	mm	4,05 +/- 0,10
Epaisseur de la peau conductrice	mm	0,10 +/-0,03
Conditionnement	unité/carton	1 rouleau (100 (+4/-0) ml)
Coloris		Consulter gerflor.fr
Code(s) produit		2722

### PERFORMANCE

Force de rupture - EN ISO 527R	MPa	8
Allongement à la rupture - EN ISO 527R	%	250 + 50
Température maximale d'utilisation	°C	200
Résistivité volumétrique	Ohm.cm	< 10E3
Résistivité moyenne à 1cm	Kohms	Nominal 50