

DESCRIPTION

Description		Cordon de soudure en PVC pour la réalisation de soudures à chaud étanches entre 2 lés de PVC. Le CR50 peut s'utiliser en réparation lors d'une casse d'un cordon de soudure de diamètre 4mm.
Installation		Soudure à chaud - Pour un meilleur résultat, utiliser une buse adaptée.
Poids	g/ml	24,5 ± 1,0
Shore		73 + 3 Sh A.
Diamètre	mm	5,0 ± 0,2
Conditionnement	unité/carton	1 rouleau (100 ml)
Coloris		Consulter gerflor.fr
Code(s) produit		H009

PERFORMANCE

Force de rupture - EN ISO 527R	MPa	14
Allongement à la rupture - EN ISO 527R	%	445 +/- 20
Point de fusion - ISO 11357-2	°C	160 - 200