

Caratteristiche Tecniche

			Diamalite	Diam. Grain	Pureclean
Descrizione					
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.60		
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.25		
Peso	EN ISO 23997	g/mq	1500	1725	
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	2 / 3 / 4		
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 30		

Classificazione					
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986		
Classificazione europea	EN ISO 10874	classe	22		
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	19		
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	A		
Reazione al fuoco – classificazione - Posa incollata	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1		
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	-	R10	

Prestazioni					
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T		
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	0.05		
Impronta residua (valore medio)	EN ISO 24343-1	mm	0.25		
Impronta residua (requisito normativo)	EN ISO 24343-2	mm	< 0.35		
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25		
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	> 6		
Trattamento superficiale	-	-	Diamalite	Diam. Grain	Pureclean

Ambiente					
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100		
Norme francesi	-	-	A+		
Floorscore (norme USA)	-	-	OK		

Marchio CE					
	EN 14041				

Campi d'impiego: uso domestico



SALUTE



TVOC < 10 µg/m³
dopo 28 giorni

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC

AMBIENTE

- 100% riciclabile
- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro

