

BESCHRIJVING / DESCRIPTION

Totale dikte / Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5	7	9
Dikte van de slijtlaag / Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	-		
Gewicht / Poids	EN ISO 23997	g/m ²	7000	9200	12800
Formaat / Format	EN ISO 24342	mm	503 x 503		
Planken / tegels / m ² per verpakking Nombre de lames / dalles / m ² par boîte	-	-	10 / 2,53 m ²	8 / 2,02 m ²	6 / 1,52 m ²

CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION

Norm/Productspecificatie / Norme/spécification du produit	-	-	EN ISO 10581		
Europese classificatie / Classement européen	EN ISO 10874	klasse / classe	34 - 43		
Brandclassificatie / Classement Feu	EN 13 501-1	klasse / classe	Bfl-s1		
Bescherming tegen elektrostatische ontlading / Protection contre les décharges électrostatiques	EN 1815	kV	< 2		
Slipweerstand / Glissance	EN 16165 app. B (DIN 51130)	klasse / classe	R10		

PRESTATIES / PERFORMANCES

Slijtageweerstand / Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	< 2,0		
Type bindmiddelgehalte / Teneur en agent liant	ISO 10581	groep / groupe	I		
Dimensionale stabiliteit (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0,25		
Puntbelasting / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10		
Bureaustoeltest / Essai de la chaise à roulettes	ISO 4918	-	OK		
Flexibiliteit / Flexibilité	ISO 24344 method A		Geen scheuren / Pas de fissure		
Shore-hardheid / Dureté Shore	EN ISO 868	H _D	≥ 40		
Warmtegeleidingsvermogen / Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25		
Kleurvastheid / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	schaal / degré	≥ 6		
Weerstand tegen chemicaliën / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987		OK		

MILIEU / BINNENLUCHTKWALITEIT / ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

TVOC na 28 dagen / TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100		
--	-------------	--------------------	-------	--	--

CE MARKERING / MARQUAGE

Floorscore®

	EN 14041	-	  
		-	