



	CHARAKTERISTIKA PRODUKTU			
	Norma	Požadavek	Jednotka	Hodnota
	POPIS PRODUKTU			
Povrchová úprava	-	-	-	Triple-Action ProtecSol
Kalandrovaná nášlapná vrstva D-Max [®]	-	-	mm	2.0
Rubová pěna	-	-	-	COMFORT CXP [®] HD
Tloušťka	EN 428	-	mm	7.5
Hmotnost	EN 430	-	kg/m ²	4.7
Délka role	EN 426	-	lm	26.4
Šířka role	EN 426	-	lm	1.5
Dopadová ochrana (Impact Protection Index)	AC- P90-205	-	%	76
	PARAMETRY PRO SPORT			
Absorpce nárazu	EN 14808	≥ 25	%	 P1
Vertikální deformace	EN 14809	≤ 3.5	mm	≤ 2
Zhodnocení energie	NF P 90 203	≥ 0.31	m/s	≥ 0.31
Protismykové vlastnosti (koeficient tření)	EN 13036-4	80 - 110	-	80 - 110
Odraz míče	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
Rychlost míče	UEFA	50 - 65	cm	-
	TECHNICKÁ DATA			
Odolnost vůči oděru	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Odolnost vůči nárazu	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Odolnost vůči bodové deformaci	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5
	KLASIFIKACE			
Reakce na oheň	EN 13501-1	-	-	 Cfl-s1
Antibakteriální aktivita (E. coli - S. aureus - MRSA)	ISO 22196	-	-	> 99 % zabraňuje růstu
	POV č. xxx	-	-	Požární vlastnosti Absorpce nárazu Koeficient tření Odolnost vůči oděru Odolnost vůči valivé zátěži
	METODY POKLÁDKY			
	Doporučení Gerflor	Jednotka	Hodnoty	
Lepení: "Trvalá pokládká"	Pro podklady s nadměrnou vlhkostí	% vlhkosti	< 4.5% vlhkost dle CCM	
Instalace na Isolsport: "Odnímatelná"		% vlhkosti	< 7% vlhkost dle CCM	
Dry-Tex™ System		% vlhkosti	Bez omezení (žádné kapky vody na povrchu podkladu)	
	BAREVNICE			
		○ Standardní role 20.5 bm		