




DESCRIÇÃO			
Espessura total	EN ISO 24346	mm	2.00
Espessura da camada de desgaste	EN ISO 24340	mm	0.85
Peso	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	2350
Largura da folha	EN ISO 24341	cm	200
Comprimento da folha	EN ISO 24341	lm	20
CLASSIFICAÇÃO			
Norma / Especificação do produto	-	-	EN ISO 10582
Classificação europeia	EN ISO 10874	classe	34 - 43
Classificação de fogo	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Propensão eléctrica estática	PT 1815	kV	≤ 2
Resistência ao deslizamento: Teste de pêndulo (seco e húmido)	AS4586 - A	Classe	P5
	EN 16165:2021 - C (BS 7976-2)	PTV	> 50
Rugosidade da superfície	-	µm	Rz ≥ 20
Resistência ao deslizamento em húmido: ensaio em rampa com óleo	EN 16165:2021 - B (DIN 51 130)	classe	R11
	AS4586 - D	classe	R11
Resistência ao deslizamento em húmido: ensaio em rampa com água	EN 16165:2021 - A (DIN 51097)	classe	B
	AS4586 - C	classe	B
Resistência ao deslizamento - ensaio em rampa	EN 13845 - C	classe	ESf-ESb
DESEMPENHOS			
Tipo Conteúdo do aglutinante	EN ISO 10582	tipo	I
Estabilidade dimensional	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Recuo residual (norma)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Ensaio da cadeira de rodas (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Condutividade térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Solidez da cor	EN ISO 105 - B02	grau	≥ 6
Tratamento de superfície	-	-	SparClean®
Atividade antibacteriana (MRSA)1	ISO 22196	-	> 99%
Resistência a produtos químicos	EN ISO 26987	-	OK
Utilização em zonas húmidas especiais	EN 13553	-	OK
AMBIENTE / QUALIDADE DO AR INTERIOR			
TVOC após 28 dias	ISO 16000-6	µg/ m <sup>3</sup>	< 100
Certificação	-	-	Floorscore®
MARCAÇÃO CE			
	EN 14041	-	
		-	

(1) A implementação de um regime de limpeza eficaz é a melhor defesa contra a infeção