

POPIS			
Celková tloušťka	EN 428	mm	1.00 +/- 0.15
Stabilizátor			CaZn
Hustota		g/cm ³	1.49
Hmotnost	EN 430	g/m ²	1400 +/-200
Šířka	EN 426	mm	max 1200
Délka	EN 426	mm	max 2900
Povrch			texturovaný
KLASIFIKACE			
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	B-s1,d0
	NFP 92 – 507	třída	M1
	BSI	třída	0
	ASTM 84	třída	A

VLASTNOSTI			
Odolnost vůči chemikáliím			Anios kompatibilní
			H2O2 kompatibilní
Dekontaminace povrchu (radionuclide)	ISO 8690		výborná
Antibakteriální aktivita (E. coli – S. aureus – MRSA) (1)	JIS Z 2801	-	> 99% potlačuje růst
TVOC emise	EN 16000-6	po 28 dnech	< 15µg/m ³
Odolnost při svařování s podlahou Gerflor (wearlayer > 0,5mm)	NF-EN 684	DaN/5cm	>24

(1) Zavedení účinné metody čištění je nejlepší obranou proti infekci.