

## DESCRIPCIÓN

Espesor total	EN ISO 24346	mm	2.00
Espesor de la capa de desgaste	EN ISO 24340	mm	0.85
Peso	EN ISO 23997	g/m	2360
Anchura de la hoja	EN ISO 24341	cm	200
Longitud de la hoja	EN ISO 24341	lm	20

## CLASIFICACIÓN

Norma / Especificación del producto	-	-	EN ISO 10582
Clasificación europea	EN ISO 10874	clase	34 - 43
Clasificación al fuego	EN 13501-1	clase	Bfl-s1
Propensión eléctrica estática	EN 1815	kV	≤ 2
Resistencia al deslizamiento : Prueba pendular (seco y mojado)	ES 16165:2021 - Apéndice C (BS 7976-2)	PTV	> 36
Rugosidad de la superficie	-	µm	Rz ≥ 20
Resistencia al deslizamiento en mojado: prueba de rampa con aceite	ES 16165:2021 - Apéndice B (DIN 51 130)	clase	R10
Resistencia al deslizamiento en mojado : prueba en rampa con agua	ES 16165:2021 - Apéndice A (DIN 51097)	clase	B
Resistencia al deslizamiento - prueba en rampa	EN 13845 (anexo C)	clase	ESf-ESb






## PRESTACIONES

Resistencia al desgaste	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2
Grupo de desgaste	-	grupo	T
Tipo Contenido aglutinante	EN ISO 10582	tipo	I
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Indentación residual (norma)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Indentación residual (valor medio medido)	-	mm	≤ 0.05
Prueba de la silla de ruedas (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Conductividad térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Solidez del color	ES ISO 105 - B02	grado	≥ 6
Tratamiento de superficies	-	-	SparClean
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	-	OK
Actividad antibacteriana (SARM) (1)	ISO 22196	-	> 99% Inhibe el crecimiento

## MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

TVOC después de 28 días	ISO 16000-6	µg/ m <sup>3</sup>	< 100
Certificación	-	-	Floorscore

## MARCADO CE

	EN 14041	-	  
		-	

(1) La aplicación de un régimen de limpieza eficaz es la mejor defensa contra la infección