




DESCRIÇÃO			
Espessura total	EN ISO 24346	mm	2.00
Espessura da camada de desgaste	EN ISO 24340	mm	0.85
Peso	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	2360
Largura da folha	EN ISO 24341	cm	200
Comprimento da folha	EN ISO 24341	lm	20
CLASSIFICAÇÃO			
Norma / Especificação do produto	-	-	EN ISO 10582
Classificação europeia	EN ISO 10874	classe	34 - 43
Classificação de fogo	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Propensão eléctrica estática	PT 1815	kV	≤ 2
Resistência ao deslizamento: Teste do pêndulo (seco e húmido)	EN 16165:2021 - Apêndice C (BS 7976-2)	PTV	> 36
Rugosidade da superfície	-	µm	Rz ≥ 20
Resistência ao deslizamento em húmido: ensaio em rampa com óleo	EN 16165:2021 - Apêndice B (DIN 51 130)	classe	R10
Resistência ao deslizamento em húmido: ensaio em rampa com água	EN 16165:2021 - Apêndice A (DIN 51097)	classe	B
Resistência ao deslizamento - ensaio em rampa	EN 13845 (anexo C)	classe	ESf-ESb
DESEMPENHOS			
Resistência ao desgaste	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2
Grupo de desgaste	-	grupo	T
Tipo Conteúdo do aglutinante	EN ISO 10582	tipo	I
Estabilidade dimensional	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Recoo residual (norma)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Recoo residual (valor médio medido)	-	mm	≤ 0.05
Ensaio da cadeira de rodas (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Condutividade térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Solidez da cor	EN ISO 105 - B02	grau	≥ 6
Tratamento de superfície	-	-	SparClean®
Resistência a produtos químicos	EN ISO 26987	-	OK
Atividade antibacteriana (MRSA) (1)	ISO 22196	-	> 99% Inibe o crescimento
AMBIENTE / QUALIDADE DO AR INTERIOR			
TVOC após 28 dias	ISO 16000-6	µg/ m <sup>3</sup>	< 100
Certificação	-	-	Floorscore®
MARCAÇÃO CE			
	EN 14041	-	
		-	

(1) A aplicação de um regime de limpeza eficaz é a melhor defesa contra as infecções