


POPIS			
Celková tloušťka	-	mm	1.50
Tloušťka dekorativní vrstvy	-	mm	0.10
Tloušťka odolné vrstvy	-	mm	1.4
Hmotnost	-	g/m ²	2550
Šířka	EN 233	cm	200
Délka	EN 233	lm	21
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	-	-	EN 259-1
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	B- s2,d0
VLASTNOSTI			
Kroucení po zahřátí	ISO 23999 - EN 434		≤ 2 mm
Barevná stálost	EN ISO 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	PROTECSOL
Odolnost vůči chemikáliím (1)	EN ISO 26987	-	OK
Údržba	EN 233		Omyvatelný a drhnutelný
Emise čisticí	ISO 14644-1	třída	Class 3
Anti-bakteriální aktivita (E. coli -S. aureus -MRSA (2))	ISO 22196	-	> 99 % potlačení růstu
Odolnost vůči nárazu	EN 259-2	-	Bez viditelného poškození
Odolnost vůči poškrábání	NF EN 14565 annex A		Bez viditelného poškrábání
Stanovení pružnosti	EN ISO 24344		Bez poškození, bez prasklin
Odolnost spojů	EN 684	N/50mm	≥ 250
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU			
TVOC po 28 dnech	ISO 16516	µg/ m3	<10
Recyklovatelnost	-	-	100%
Recyklovaný obsah	-	-	Až 30%
	EN 15 102	-	OK

(1) Odolnost vůči chemikáliím - kontaktujte nás

(2) Zavedení účinného čisticího režimu je nejdůležitější obranou proti šíření infekcí