

Le revêtement de sol sélectionné sera un sol sportif à déformation ponctuelle **TARAFLEX PERFORMANCE SL** constitué d'un revêtement de sol pvc calandré de 9,35 mm d'épaisseur avec un envers mousse CXP HD et textile non tissé. Il existe sous forme de rouleaux de largeur 1,5 m et de longueur variable jusqu'à 26,5 m linéaires. **TARAFLEX PERFORMANCE SL** est une solution non collée.

Il est doté du traitement de surface PROTECSOL[®] facilitant l'entretien et évitant toute brûlure à la chute. Il est constitué d'un coloris dans la masse ou d'un décor imprimé en-dessous d'une couche d'usure dans la masse en 100% PVC plastifié. Son complexe de surface D-MAX de 2 mm est renforcé par Une grille de verre pour une meilleure stabilité dimensionnelle et une excellente résistance au poinçonnement statique ($\leq 0,5$ mm conformément à l'EN1516) et dynamique (roulement des charges lourdes).

Ses caractéristiques sportives lui permettent de répondre aux normes en vigueur pendant toute sa durée de vie (**garantie de 15 ans**) : l'absorption de chocs, conforme à la norme EN14808 est ≥ 35 % pour un classement P2, la résistance à la déformation verticale selon la norme EN 14809 $\leq 1,3$ mm et la résistance à la glissance selon la norme EN 13036-4 comprise entre 80 et 110. La résistance à l'abrasion (norme EN 1517) sera ≤ 350 mg. Pour finir, ce produit permet une isolation acoustique de 20 dB. Sa construction permet un rebond de balle ≥ 96 %.

TARAFLEX PERFORMANCE SL contient jusqu'à **73% de contenu biosourcé, minéral et recyclé**, incluant jusqu'à **21% de contenu biosourcé**.

Selon la norme ISO21702, **TARAFLEX PERFORMANCE SL** a une activité antivirale contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,37% après 2h00. Selon la norme ISO22196, il a une activité antibactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99% après 24h00. Ce produit correspond à un classement feu Cfl-s1.

Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100% recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie, ce qui le rend 100% conforme aux exigences REACH.

Le matériau dispose d'une **FDES Individuelle** (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire).

L'impact carbone du produit, calculé sur 25 ans, est de **10,1 Kg CO2/m²**.

Le fabricant doit être capable de fournir sur demande une déclaration de performance ainsi qu'un certificat de conformité à la norme EN14904, réalisé par un laboratoire indépendant.

L'entreprise de pose doit être capable d'expliquer son processus de recyclage des sols déposés.