



PRODUCTKENMERKEN / CARACTERISTIQUES PRODUIT				
	Standaard Standard	Vereiste Exigences	Eenheid Unité	Resultaten Résultats
BESCHRIJVING VOLLEDIG SYSTEEM / DESCRIPTION SYSTÈME				
Afmetingen panelen / Dimensions panneaux			ml x ml	1,235 x 0,46 (dikte / ep : 18,8 mm)
Afmetingen absorberend schuim / Dimensions mousses absorbantes			ml x ml	2,0 x 1,6 (dikte / ep : 15 mm)
Totale dikte van het systeem / Epaisseur totale du système	EN ISO 24346	-	mm	41
Totaal gewicht van het systeem / Poids total du système	EN ISO 23997	-	kg/m ²	23
BESCHRIJVING TOPVLOER "TARAFLEX EVOLUTION" / DESCRIPTION REVETEMENT DE SOL SUPERIEUR "TARAFLEX EVOLUTION"				
Oppervlakbehandeling / Traitement de Surface	-	-	-	Triple-Action ProtecSol
Oppervlakcomplex / Complexe de Surface	-	-	-	D-Max
Schuim / Mousse	-	-	-	CXP-HD
Dikte / Epaisseur	EN ISO 24346	-	mm	7,5
Gewicht / Poids	EN ISO 23997	-	kg/m ²	4,6
Lengte / Longueur	EN ISO 24341	-	ml	26,5 max
Breedte / Largeur	EN ISO 24341	-	ml	1,5
SPORTEIGENSCHAPPEN / PROPRIETES SPORTIVES				
Schokabsorptie / Absorption de chocs	EN 14808	≥ 45	%	C3
Verticale vervorming / Deformation verticale	EN 14809	≤ 5	mm	≥ 2,3 - < 5
Glijcoëfficiënt / Glissance	EN 13036-4	80 - 110	-	80 - 110
Balstuit / Rebond de balle	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
TECHNISCHE KENMERKEN / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES				
Schaafweerstand / Résistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Inslagweerstand / Résistance à l'impact	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Weerstand tegen rollende belasting / Résistance à la charge roulante	EN 1569	≤ 0,5	mm	≤ 0,5
Indrukweerstand / Résistance au poinçonnement	EN 1516	≤ 0,5	mm	≤ 0,5
CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION				
Brand / Feu	EN 13501-1	-	-	
Antibactericide werking (E. coli – S. aureus – MRSA) (1) Activité anti-bactérienne (E.coli - S.aureus - MRSA) (1)	ISO 22196			> 99% groeiremmend > 99% ne favorise pas la prolifération
PRESTATIEVERKLARING / DECLARATION DE PERFORMANCE				
		-	-	Brand / Feu Schokabsorptie / Absorption de chocs Glijcoëfficiënt / Glissance Schaafweerstand / Résistance à l'abrasion Weerstand tegen rollende belasting / Résistance à la charge lourde
INSTALLATIEMETHODE / METHODE D'INSTALLATION				
	Aanbeveling GERFLOR Recommandation GERFLOR		Eenheid Unité	Resultaten Résultats
PVC op panelen vastlijmen / Pose collée du PVC sur panneaux	Vochtigheid van het substraat/ Taux d'humidité du support		%	< 7% vochtigheidsgraad / < 7% humidité

(1) Het gebruik van een doeltreffende reinigingsmethode biedt de beste bescherming tegen infectie / Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.