

Gerflor		CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC		
BESCHREIBUNG				
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	5,50	
Dicke Nutzschrift	EN ISO 24340	mm	0,55	
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m ²	7.600	
Format Planken / Fliesen	EN ISO 24342	mm	228,6 x1220	600 x 600
Planken-/Fliesenanzahl pro Karton / m ² pro Karton	-	-	8 / 2,23m ²	6 / 2,16m ²
KLASSIFIZIERUNG				
Produktnorm	-	-	ISO 10582	
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	33-42	
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B _{fl} -s1	
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2	
Rutschhemmung	DIN 16165 Anhang B / BGR 181 (DIN 51130)	Klasse	R10	
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Abriebwiderstand	EN 660.2	mm ³	≤ 2,0	
Abriebklasse	-	Gruppe	T	
Raumschall	NF S 31074	dB	70	
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	19	
Maßstabilität (Norm)	EN ISO 23999	%	≤ 0,15	
Maßstabilität (Durchschnittswert)			≤ 0,05	
Resteindruck (Norm)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(mK)	0,25	
Lichteinheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6	
Stuhlleneignung (Typ W)	ISO 4918	-	OK	
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung	
Oberflächenvergütung	-	-	Protecshield™	
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT				
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10	
Zertifikate			Floorscore, M1	
Gebäude-Zertifizierungen	QNG / DGNB / LEED / BREEAM etc.		Frei von (≤ 0,1%) SVHC, Chlorparaffinen (SCCPs+MCCPs+LCCPs), reproduktionstoxischen Phthalaten, Blei, Cadmium und Zinn. Das AgBB-Schema wird eingehalten.	
CE	EN 14 041			



ZUSAMMENSETZUNG

100% REACH-konform
Phthalatfrei
(ausgenommen Recyclinganteil)



QUALITÄT DER RAUMLUFT

Die TVOC-Emissionen sind 100-mal niedriger als die Anforderungen in den allgemeinen Normen (TVOC ≤ 10 µg/m³ nach 28 Tagen)



RECYCLING

100% recycelbar
bis zu 35% Recyclinganteil



CERTIFIED BY SCS Global Services