



## DESCRIPTION

Description		Cordon de soudure en PVC pour la réalisation de soudures à chaud étanches entre 2 lés de PVC.
Installation		Soudure à chaud - Pour un meilleur résultat, utiliser une buse adaptée.
Poids	<i>g/ml</i>	24,5 ± 1,0
Shore		73 + 3 Sh A.
Point de fusion - ISO 11357-2	<i>°C</i>	160 - 200
Diamètre	<i>mm</i>	5,0 ± 0,2
Packaging	<i>ml/bobine</i>	100 (+4/-0)

## PERFORMANCES

Force de rupture - EN ISO 527R	<i>MPa</i>	14
Allongement à la rupture - EN ISO 527R	<i>%</i>	445 +/- 20