

BESCHRIJVING / DESCRIPTION

Totale dikte / Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	4.50			
Dikte van de slijtlaag / Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.55			
Gewicht / Poids	EN ISO 23997	g/m ²	7500			
Formaat / Format	EN ISO 24342	mm	228.6x1220	152x914	600x600	914x914
Planken / tegels / m ² per verpakking Nombre de lames / dalles / m ² par boîte	-	-	6 / 1.67 m ²	6 / 1.67 m ²	6 / 2.16 m ²	4 / 3.34 m ²

CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION

Norm/Productspecificatie / Norme/spécification du produit	-	-	EN ISO 10582			
	ASTM F 1700	-	Class III Type B			
Europese classificatie / Classement européen	EN ISO 10874	klasse / classe	33-42			
Brandclassificatie / Classement Feu	EN 13 501-1	klasse / classe	Bfl-s1			
Bescherming tegen elektrostatische ontlading / Protection contre les décharges électrostatiques	EN 1815	kV	< 2			
Slijpweerstand Nat / Glissance humide	DIN 51 130	klasse / classe	R10			

PRESTATIES / PERFORMANCES

Slijtageweerstand / Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	< 2,0			
Slijtagegroep / Groupe d'abrasion	-	groep / groupe	T			
Type bindmiddelgehalte / Teneur en agent liant	ISO 10582	groep / groupe	I			
Geluid bij lopen / Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	74			
Contactgeluidsisolatie / Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	7			
Dimensionale stabiliteit (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	~ 0.15			
Dimensionale stabiliteit (gemiddelde gemeten waarde) / Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	≤ 0,05			
Puntbelasting / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10			
Bureaustoeltest Essai de la chaise à roulettes	ISO 4918	-	OK			
Warmtegeleidingsvermogen / Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25			
Kleurvastheid / Solidité lumière	EN 105 - B02	schaal / degré	≥ 6			
Oppervlaktebehandeling / Traitement de surface	-	-	ProtecShield™			
Weerstand tegen chemicaliën / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987		OK			

MILIEU / BINNENLUCHTKWALITEIT / ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

TVOC na 28 dagen / TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m ³	<10			
--	-------------	--------------------	-----	--	--	--

CE MARKERING / MARQUAGE

	EN 14041					