

**BESCHRIJVING / DESCRIPTION**

Totale dikte / Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	4.25		
Dikte van de slijtlaag / Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.63		
Gewicht / Poids	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	3570		
Formaat / Format	EN ISO 24342	mm	245 x 1250	150 x 750	500 x 500
Planken / tegels / m <sup>2</sup> per verpakking Nombre de lames / dalles / m <sup>2</sup> par boîte	-	-	11 / 3.37 m <sup>2</sup>	31 / 3.49 m <sup>2</sup>	15 / 3.75 m <sup>2</sup>

**CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION**

Norm/Productspecificatie / Norme/spécification du produit	-	-	EN ISO 11638		
Europese classificatie / Classement européen	EN ISO 10874	klasse / classe	33 - 42		
Brandclassificatie / Classement Feu	EN 13 501-1	klasse / classe	Bfl-s1		
Bescherming tegen elektrostatische ontlading / Protection contre les décharges électrostatiques	EN 1815	kV	< 2		
Slijpweerstand Nat / Glissance humide	DIN 51 130	klasse / classe	R10		

**PRESTATIES / PERFORMANCES**

Slijtageweerstand / Résistance à l'usure	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	< 2,0		
Slijtagegroep / Groupe d'abrasion	QB 30	groep / groupe	T		
Dimensionale stabiliteit (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25		
Dimensionale stabiliteit (gemiddelde gemeten waarde) / Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	EN ISO 23999	%	< 0.03		
Puntbelasting / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	< 0.20		
Puntbelasting gemiddelde gemeten waarde / Poinçonnement statique rémanent : valeur moyenne mesurée	EN ISO 24343-1	mm	0.12		
Bureaustoeltest (type H) Essai de la chaise à roulettes (type H)	ISO 4918	-	OK		
Warmtegeleidingsvermogen / Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25		
Kleurvastheid / Solidité lumière	EN 20 105 - B02	schaal / degré	≥ 6		
Weerstand tegen chemicaliën / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	klasse / classe	OK		
Oppervlaktebehandeling / Traitement de surface	-	-	ProtecShield™		

**MILIEU / BINNENLUCHTKWALITEIT / ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR**

TVOC na 28 dagen / TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m <sup>3</sup>	<10		
--	-------------	--------------------	-----	--	--

**CE MARKERING / MARQUAGE**

	EN 14041				