

# TARAFLEX® SPORT M PLUS

DESCRIPTION	NORMES	EXIGENCES	DESIGN BOIS	COULEURS UNIES
<b>DESCRIPTION DU PRODUIT</b>				
Compression	-	-	<b>D-Max<sup>PRO</sup></b>	
Endos mousse		-	<b>Double Density CXP<sup>HD+</sup></b>	
Épaisseur Totale	-	-	7,5 mm (0,27")	
Couche Supérieure Totale		-	2,1 mm	
Poids	-	-	4,6 kg/m <sup>2</sup> (0,95 lb/ft <sup>2</sup> )	
Largeur du rouleau	-	-	1,5 m (4' 11")	
Longueur du rouleau		-	26,4 m (86' 6")	20,5 m (67' 3")
<b>PROPRIÉTÉS SPORTIVES</b>				
Sécurité (absorption des chocs)	ASTM F2772	Classe 1	Classe 3	
Déformation verticale	ASTM F2772	≤ 3 mm (≤ 0,12")	Passe	
Effet de glissance	ASTM F2772	80 - 110	Passe	
Rebondissement de balle	ASTM F2772	≥ 90%	≥ 96%	
Brûlures anti-friction	-	-	<b>Protexsol<sup>TRIPLE ACTION™</sup></b>	
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Résistance à une charge roulante	ASTM F970	≤ 0,005"	Conforme aux exigences	
Abrasion	ASTM F510	-	Conforme aux exigences	
Flexibilité	ASTM F137	≥ 1,5"	Conforme aux exigences	
Résistance aux produits chimiques et aux taches	ASTM F925	-	Conforme aux exigences	
Résistance à la chaleur	ASTM F1514	ΔE ≤ 8	Conforme aux exigences	
Résistance au Feu – Propagation des Flammes	ASTM E648	Classe 1	Conforme aux exigences	
Résistance au feu – Enflammé	ASTM E662	450 ou moins	Conforme aux exigences	
Résistance au feu – Non inflammable	ASTM E662	450 ou moins	Conforme aux exigences	
Résistance au feu	CAN/ULC-S102.2	-	FSV: 175 SDV: 210	
<b>ENVIRONNEMENT SANTÉ ET SÉCURITÉ</b>				
Bactériostatique**	ISO 22196	-	Inhibe la propagation des infections à 99 %	
Viro-Static**	ISO 21702	-	Inhibe la croissance des virus à 99,7 % après 2 heures	
Certifications des sites de production	ISO 9001, 14001, 50001	-	Qualité, Environnement, Santé & Sécurité, Énergie	
Déclaration environnementale de produit (EPD)	LEED v4 M+R	-	Spécifique au produit Type III	
Ingrédients matériels : Déclaration des produits de santé (HPD)	LEED v4 M+R	-	Auto-déclaré	
Aucun produit chimique nocif	ECHA (Agence européenne des produits chimiques)	-	100 % conforme à REACH	
Approvisionnement en matières premières : contenu recyclé	Contenu pré-consommation moyen	-	34%	
Qualité de l'air intérieur	Norme californienne 01350	-	Certifié FloorScore®	
Déchets de production	Recyclage en usine	-	100 % des déchets de fabrication sont recyclés	
COVT après 28 jours	ISO 16000-6	-	< 100µg/m <sup>2</sup>	
<b>MÉTHODE D'INSTALLATION</b>				
Pose collée	ASTM F2170 (F1869)	-	Gerfix TPS: ≤95% (10LB) Gerfix 196: ≤98% (15LB)	
Pose libre avec ISOLSPORT	ASTM F2170 (F1869)	-	Gerfix 196: ≤98% (15LB)	
Gerflor Système Dry-Tex	ASTM F2170 (F1869)	-	Gerpur: 100% (25lbs)	
<b>GARANTIE</b>	Garantie limitée du fabricant de 15 ans si installé conformément aux instructions d'installation de Gerflor			

\*\* La meilleure défense contre la propagation des infections est la mise en œuvre d'une méthode de nettoyage efficace.