






Gerflor theflooringgroup		TARASTEP PRO	
<b>OPIS</b>			
Grubość całkowita	EN ISO 24346	mm	3,45
Grubość warstwy ścieralnej	EN ISO 24340	mm	1,00
Gramatura	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	3005
Szerokość arkusza	EN ISO 24341	cm	100
Długość arkusza	EN ISO 24341	m.b.	20
<b>KLASYFIKACJA</b>			
Norma / specyfikacja produktu	-	-	EN ISO 11638
Klasyfikacja europejska	EN ISO 10874	klasa	34 – 42
Reakcja na ogień	EN 13501-1	klasa	B <sub>fl</sub> -s1
Napięcie elektrostatyczne	EN 1815	kV	< 2
Antypoślizgowość na mokro: próba pochylni z olejem	DIN 51130	klasa	R10
<b>CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA</b>			
Ścieralność	EN 660-2	mm <sup>3</sup>	≤ 2,0
Grupa ścieralności	NF189	grupa	T
Stabilność wymiarowa (wymagana)	EN ISO 23999	%	≤ 0,40
Wgniecenie resztkowe (wymagane)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,20
Wgniecenie resztkowe (zmierzona wartość średnia)	-	mm	0,10
Izolacyjność akustyczna	EN ISO 717-2	dB	17
Przewodność cieplna	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25
Odporność barw na światło	EN 20105 – B02	stopień	≥ 6
Wykończenie (zabezpieczenie) powierzchni	-	-	Protecsol®
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	-	OK
Właściwości antybakteryjne (E. coli – S. aureus – MRSA) (1)	ISO 22196	-	Zapobiega rozwojowi w > 99% przypadków
Działanie antywirusowe (przeciwko koronawirusowi ludzkiemu 229E) (1)	ISO 21702	-	> 99,3% w ciągu 2 h
<b>ŚRODOWISKO / JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU</b>			
Całkowita emisja LZO po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	< 100
Certyfikacja	-	-	Floorscore®
<b>OZNACZENIE CE</b>			
	EN 14041	-	  
		-	

(1) Zastosowanie skutecznej metody czyszczenia najlepiej chroni przed infekcjami