

OPIS

Grubość całkowita	EN ISO 24346	mm	2.00 +0/- 0,25
Stabilizacja			CaZn
Gęstość		g/cm ³	1.40
Twardość	EN ISO 868	SdD	75
Waga	EN ISO 23997	g/m ²	2800 +0/-350
Szerokość panela	EN ISO 24341	mm	1300
Długość panela	EN ISO 24341	mm	3000
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej	DIN 53752	mm/m/°C	0,078
Powierzchnia			Teksturowana i pokryta folią ochronną

KLASYFIKACJE

Reakcja na ogień	EN 13 501-1	klasa	B-s2,d0
	NFP 92 – 507	klasa	M1

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Odporność na odczynniki chemiczne(1)	ASTM D543		Bardzo dobra
Odporność na chemię gospodarczą (1)	ASTM D1308		Bardzo dobra
			Detergenty Anios zgodna H2O2 zgodna
Odporność na grzyby	ISO 846-A		Stopień 1: bardzo dobra
Przewodność cieplna	DIN 52612	W/(m.K)	0,17
Antybakteryjność (E. coli – S. pyogenes) (2)	ISO 22196		> 99% zmniejszenie wzrostu
Chlorek winylu	EN 12149-B		Niewykrywalny
TVOC emisja	EN 16000-6	Po 28 dniach	< 15µg/m ³
Odporność na uderzenia	EN 17104	J	Zgodna z normą (> 15)
Wytrzymałość na uderzenia Charpy	ISO 179-1	KJ/m ²	> 30
Odporność na zgrzewanie z kontraktowymi podłogami winylowymi Gerflor (warstwa ścierna >	NF-EN 684	DaN/5cm	> 24

(1) Wykresy "odporności na plamy i ślady" dostępne na żądanie

(2) Wdrożenie skutecznej metody czyszczenia jest najlepszą obroną przed infekcją.